

D.SE. 096 : Test glissance à la rampe Ramp Test

DIN 51130 : 2010-10

Température : 21 °C Humidité Relative : 31 %
 Temperature : °C Relative Humidity : %

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON :

Characteristics of the sample :

Demande N° : 703 Demandeur : CQP LUX
 Order NR Request by :
 Code article : WB9K Masse surfacique : 2750 g/m²
 Article code Mass per unit area
 Référence : 400-ACC EXCEL 70 Epaisseur : 2.49 mm
 Reference Total thickness
 Code coloris : 148138 Sens échantillon : -
 Colour code Sample direction
 N°de série : 927061
 Serial number

VERIFICATION/CALIBRATION :

Verification/Calibration :

(en / in °)	Surface de référence Standard flooring surface					
	St-I		St-II		St-III	
	Moyenne Average α_{KSt-I}	$\Delta\alpha_{St-I}$	Moyenne Average α_{KSt-II}	$\Delta\alpha_{St-II}$	Moyenne Average $\alpha_{KSt-III}$	$\Delta\alpha_{St-III}$
Technicien Technician n°1 ED	9.9	1.3	20.3	-2.4	24.3	0.6
Technicien Technician n°2 HL	10.3	0.9	20.4	-2.5	25.0	-0.1

Angles et tolérances d'acceptation : Acceptance
 angle and critical difference values :

	St-I	St-II	St-III
Angle d'acceptation Acceptance angle	11.2	17.9	24.9
CrD95	3.6	3.0	2.4

RESULTATS DES MESURES DE GLISSANCE :

Slip resistance Results :

(en / in °)	Technicien Technician n°1 ED	Technicien Technician n°2 HL
Angle de glissance Slip angle	15.2	16.9
	14.8	16.3
	13.8	16.9
Moyenne Average α	14.6	16.7
Moyenne corrigée α Corrected Average	14.3	15.8

Moyenne revêtement Flooring Average	15.1
--	------

Classe Class	R10
--------------	-----

Essai réalisé le 25/02/15 à Sedan
 Date of the test in Sedan

Techniciens chargés des essais
 Technicians in charge of the tests

Responsable technique de la Station d'Essais
 Testing centre technical manager

E. D. assisté par H. L.


