

D.SE. 096 : Test glissance à la rampe *Ramp Test*
DIN 51130 : 2010-10

Température : 21 °C Humidité Relative : 36 %
Temperature : Relative Humidity :

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON :*Characteristics of the sample :*

Essai N° :	796	Demandeur :	LINCK.THIBAUT
<i>Test number :</i>		<i>Request by :</i>	
Code article :	WY9A	Masse surfacique :	2300 g/m ²
<i>Product code :</i>		<i>Mass per unit area :</i>	
Nom produit :	Acczent Essential 55	Epaisseur :	2 mm
<i>Product name :</i>	Meteor	<i>Total thickness :</i>	
Code coloris :	27081001	Sens :	MACHINE
<i>Colour code :</i>		<i>Direction :</i>	
N° de série :	303618		
<i>Batch :</i>			

VERIFICATION/CALIBRATION:*Verification/Calibration :*

	Surface de référence <i>Standard surface</i>					
	St-I		St-II		St-III	
	Moyenne (°) <i>Average α_{KSt-I}</i>	$\Delta\alpha_{St-I}$ (°)	Moyenne (°) <i>Average α_{KSt-II}</i>	$\Delta\alpha_{St-II}$ (°)	Moyenne (°) <i>Average $\alpha_{KSt-III}$</i>	$\Delta\alpha_{St-III}$ (°)
Technicien <i>Technician</i> n°1 NB	10.6	0.6	18.7	-0.8	22.8	2.1
Technicien <i>Technician</i> n°2 HL	10.5	0.7	19.1	-1.2	24.6	0.3

Angles et tolérances d'acceptation :*Acceptance angle and critical difference values :*

	St-I	St-II	St-III
Angle d'acceptation <i>Acceptance angle</i>	11.2	17.9	24.9
CrD95	3.6	3.0	2.4

RESULTATS DE MESURES :*Tests results :*

	Technicien <i>Technician</i> n°1 NB	Technicien <i>Technician</i> n°2 HL
Angle critique (°) <i>Critical angle</i>	15.7	15.9
	14.7	15.7
	14.4	16.2
Moyenne (°) <i>Average α</i>	14.9	15.9
Moyenne corrigée (°) α <i>Corrected average</i>	14.8	15.6

Moyenne revêtement (°) <i>Flooring average</i>	15.2
Classe <i>Class</i>	R10

Essai réalisé le 29/01/16 à Sedan
Date of the test in Sedan

Techniciens chargés des essais
Technicians in charge of the tests

Responsable technique Station d'Essais
Testing centre technical manager

H. L. / N. B.




D.SE. 096 : Test glissance à la rampe *Ramp Test*
DIN 51130 : 2010-10

Température : 21 °C Humidité Relative : 36 %
Temperature : Relative Humidity :

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON :*Characteristics of the sample :*

Essai N° : 798 Demandeur : LINCK.THIBAUT
Test number : Request by :
 Code article : WY9A Masse surfacique : 2300 g/m²
Product code : Mass per unit area :
 Nom produit : Acczent Essential 55 Epaisseur : 2 mm
Product name : Total thickness :
 Code coloris : 27081001 Sens : TRAVERS
Colour code : Direction :
 N°de série : 303618
Batch :

VERIFICATION/CALIBRATION:*Verification/Calibration :*

	Surface de référence <i>Standard surface</i>					
	St-I		St-II		St-III	
	Moyenne (°) <i>Average α_{KSt-I}</i>	$\Delta\alpha_{St-I}$ (°)	Moyenne (°) <i>Average α_{KSt-II}</i>	$\Delta\alpha_{St-II}$ (°)	Moyenne (°) <i>Average $\alpha_{KSt-III}$</i>	$\Delta\alpha_{St-III}$ (°)
Technicien <i>Technician</i> n°1 NB	10.6	0.6	18.7	-0.8	22.8	2.1
Technicien <i>Technician</i> n°2 HL	10.5	0.7	19.1	-1.2	24.6	0.3

Angles et tolérances d'acceptation :*Acceptance angle and critical difference values :*

	St-I	St-II	St-III
Angle d'acceptation <i>Acceptance angle</i>	11.2	17.9	24.9
CrD95	3.6	3.0	2.4

RESULTATS DE MESURES :*Tests results :*

	Technicien <i>Technician</i> n°1 NB	Technicien <i>Technician</i> n°2 HL
Angle critique (°) <i>Critical angle</i>	15.0 15.2 15.6	17.6 18.1 17.2
Moyenne (°) <i>Average α</i>	15.3	17.6
Moyenne corrigée (°) α <i>Corrected average</i>	15.1	17.0

Moyenne revêtement (°) <i>Flooring average</i>	16.0
Classe <i>Class</i>	R10

Essai réalisé le 29/01/16 à Sedan
Date of the test in Sedan

Techniciens chargés des essais
Technicians in charge of the tests

Responsable technique Station d'Essais
Testing centre technical manager

H.L. / N.B.


