TARKETT FRANCE

D.SE. 096 : Test glissance à la rampe *Ramp Test*

DIN 51130 : 2010-10

Température : *Temperature :*	21	°C	**Humidité Relative :** *Relative Humidity :*	36	%

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON :
Characteristics of the sample :

Essai N° : *Test number :*	797		**Demandeur :** *Request by :*	LINCK.THIBAUT	
Code article : *Product code :*	WY55		**Masse surfacique :** *Mass per unit area :*	2650	g/m²
Nom produit : *Product name :*	Acczent Excellence 70 Meteor		**Epaisseur :** *Total thickness :*	2	mm
Code coloris : *Colour code :*	25090003		**Sens :** *Direction :*	TRAVERS	
N°de série : *Batch :*	304282				

VERIFICATION/CALIBRATION:
Verification/Calibration :

	Surface de référence *Standard surface*					
	St-I		St-II		St-III	
	Moyenne (°) Average α_{KSt-I}	$\Delta\alpha_{St-I}$ (°)	Moyenne (°) Average α_{KSt-II}	$\Delta\alpha_{St-II}$ (°)	Moyenne (°) Average $\alpha_{KSt-III}$	$\Delta\alpha_{St-III}$ (°)
Technicien *Technician* n°1 NB	10.6	0.6	18.7	-0.8	22.8	2.1
Technicien *Technician* n°2 HL	10.5	0.7	19.1	-1.2	24.6	0.3

Angles et tolérances d'acceptation :
Acceptance angle and critical difference values :

	St-I	St-II	St-III
Angle d'acceptation *Acceptance angle*	***11.2***	***17.9***	***24.9***
CrD95	***3.6***	***3.0***	***2.4***

RESULTATS DE MESURES :
Tests results :

	Technicien *Technician* n°1 NB	Technicien *Technician* n°2 HL
Angle crtique (°) *Critical angle*	14.9	15.3
	15.7	15.2
	14.8	15.4
Moyenne (°) *Average* α	15.1	15.3
Moyenne corrigée (°) α *Corrected average*	15.0	15.0

Moyenne revêtement (°) *Flooring average*	**15.0**
Classe *Class*	**R10**

Essai réalisé le *Date of the test* 29/01/16 **à Sedan** *in Sedan*

Techniciens chargés des essais
Technicians in charge of the tests

H.L / N.B

Responsable technique Station d'Essais
Testing centre technical manager