

Rapport d'essai concernant la solidité des teintes à la lumière *Test report concerning the colourfastness*

N° 19L001

L'accréditation par la section essais du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais couverts par l'accréditation.

The accreditation by the section tests of the COFRAC attests only technical skill of the laboratory for the tests covered by the accreditation.

Ce rapport d'essais atteste des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

This test report attests characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products.

Référence : * LinoRail HL3 xf² R10
Reference

Demandeur : * TARKETT Spa
Request by Via S. Anna 6
IT- 05035 NARNI

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais.

The COFRAC is signatory of the multilateral agreement of EA (European co-operation for Accreditation) and of ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) of recognition of the equivalence of the tests reports.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages.

The reproduction of this test report is only authorised in the shape of an integral photographic facsimile. It comprises 3 pages

1- Nom du produit : * LinoRail HL3 xf² R10

Product name :

2- Fabricant : *

Manufacturer :

TARKETT Spa
Via S. Anna 6
IT- 05035 NARNI

3- Caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais : *

Characteristic of the sample under test :

- **Description :** * Revêtement de sol Linoléum avec protection de surface PU.

- *Description :* * Linoleum floorcovering with PU finish.

Code article : * 14298

Product code :

Nudem Nr : 80549

Order Nr :

Code coloris : * 674

Colour code :

Date de réception : 23/07/2019

Reception date :

N° de série : * 9670E3

Batch:

Essai réalisé le : 02/10/2019

Date of the test :

Epaisseur totale : * 2.50 mm

Total thickness :

Masse surfacique : * 3200 g/m²

Mass per area unit :

4- Texte de référence et méthode d'essais :

Reference text and testing method :

NF EN ISO 105-B02 (novembre 2014) Textiles – Essais de solidité des teintures. Partie B02 : Solidité des teintures à la lumière artificielle : Lampe à arc au xénon.

Textiles – Tests for colour fastness – Part B02 : Colour fastness to artificial light : Xenon arc fading lamp test

5- Conditions d'essais :

Test conditions :

- **Appareil d'exposition :** arc xénon type XENOTEST ALPHA - lampe de 1500 W

Exposure apparatus: Xenon arc type XENOTEST ALPHA – lamp of 1500W

- **Conditions d'exposition :** méthode 5 avec cotation à l'aide de la gamme de laines bleues exposée durant 500 heures.

Exposure conditions: Method 5 with quotation compared to the exposed blue wool scale during 500 hours

- **Energie incidente totale (300-400 nm) :** 75.9 MJ/m²

Total incidence energy (300-400 nm):

- **Température mesurée au panneau noir :** 46°C
Measured temperature on the black board
- **Humidité effective (par tissu témoin) :** 60 HR %
Effective humidity (by reference cloth)

6- Résultats :

Results :

Nom du produit <i>Product name</i>	Cotation <i>Index</i>
LinoRail HL3 xf ² R10	7/8

L'incertitude sur cette cotation, déterminée après un inter-laboratoire, montre une reproductibilité R de ± 1 unité.

The uncertainty on the index, determined after an inter-laboratory, shows a reproducibility R of ± 1 unit

Fait à Sedan, le 4 Octobre 2019

Made in Sedan, October the 4th 2019

Le Technicien chargé des essais

Technician in charge of the tests

N.BOZET



Le Responsable Technique de la Station d'Essais

Testing laboratory Technical Manager

J.CHAMPION



*Donnée fournie par le client

**Data given by the applicant*

