

Acczent Essential 70

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43
Saistvielu saturs	ISO 10582	TYPE1
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,70 mm
Kopējais biezums	EN ISO 24346	2 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3069 g/m²
Virsmas apstrāde		Top Clean XP
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0120-079-DOP-2018-09
Reakcija uz uguni	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Izturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS klase ($\mu \geq 0,30$)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Labākā izmērītā vērtība : 0,02 mm Vidējā izmērītā vērtība: 0,03 mm
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R9 R10
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Saritināsana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Nav ietekmēts
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		32 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		5,95 kg CO ₂ e /m²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna ($\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
Formaldehīda emisija	EN 717-1	E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 23 m
Pieejamo dizainu skaits		7



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (10/03/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.