

Acczent Excellence 80

SCHEDA TECNICA

Classificazione		Standard
Tipologia di prodotto	ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Elevato
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10582	Tipo I
Caratteristiche tecniche		Standard
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,80 mm
Spessore totale	EN ISO 24346	2 mm
Peso totale	EN ISO 23997	3100 g/m ²
Trattamento superficiale		TopClean XP
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE		Standard
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-004DoP-2013-04
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 incollato su qualunque sottofondo A2fl o A1fl e/o Bfl-s1 incollato su qualunque sottofondo in legno o derivati
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m ² •K/W)	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Performance tecniche		Standard
		≤ 0.10 mm
		≤ 0.20 mm
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Miglior valore misurato : 0,01 mm Miglior valore misurato : 0,08 mm Media del valore misurato : 0,03 mm Media del valore misurato : 0,10 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Antiscivolo	DIN 51130	R9 R10
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria		Standard
Riciclabilità		Riciclabile
Contenuto riciclato		33 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		8,78 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
EPD		Disponibile
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 23 m
Colori		104



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (05/09/2023). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.