

Aquarelle Wall Hfs

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 233	Vinila sienu segums ruļļos
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biežums	EN ISO 24346	0,92 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Nodiluma slāņa biežums	EN ISO 24340	0,12 mm
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	B-s2,d0 glued on any non-metal A1 or A2-s1,d0 class substrate
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 1056B02	≥ 6
Baktēriju pretestība	ISO 846 Part C	Neveicina izplatīšanos
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Labā izturība
Sūkļojamība, mazgājamība, slaucamība, smērējamība	EN 12956	Super mazgājams un sushable
Riboflavīna tests	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	0. klase: teicami
Šuves stiprības vidējā vērtība	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		4,5 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		4,44 kg CO ₂ e /m ²
Kopējās GOS emisijas	ISO 16000-9	Platīna (≤ 10 µg / m ³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 0,49x35m
		Rullis 2 x 35 m
Pieejamo dizainu skaits		32



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (07/05/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.