

Herringbone Rigid

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Käyttöluokka kotikäytössä	EN ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN ISO 10874	33 Kova kulutus
Takuu ammattikäytössä (vuosia)		10 vuotta
Takuu kotikäytössä (vuosia)		10 vuotta
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	6,50 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm
Paino	EN ISO 23997	11000 g/m ²
Sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type I
Pintakäsittely		PUR Ultimate
Luonnollinen rakenne		Kyllä
Viistetyt reunat		4v mikroviiste
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
Suoritustasoilmoitus (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	Mitattu keskiarvo : ≤ 0.15 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	Suositteltu arvo: ≤ 0.10 mm
Tuolin jalka	EN ISO 16581	Ei vaurioita
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Huoneäänen taso	NF S31-074	Luokka C (≤ 85 dB)
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Hyvä kestävyys
Kitka	DIN 51130	R10
Kitka (EN 13893)	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)
Peel-lujuus	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
Voidaan kierrättää		Kyllä - asennushukka ja käytöstä poistettu materiaali ReStartin® kautta (ISO 14021)
Kierrätetyn raaka-aineen osuus	ISO 14021	20 %
Ftalaatit		100% ftalaatiton
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 100 μg/m ³
Formaldehydipäästöt		E1
Mitat ja kuosit		
Lankku	Plank 730x146mm - 12 lankkua=1,279 m ² /pkt - 60 pkt/lava	
Kuosit	8	



Tarkett pitää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (24/03/2026). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritustasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.