Herringbone Rigid

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	33 Heavy
Produktegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Total tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	11000 g/m²
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		PUR Ultimate
Naturtro overflate		Ja
Fasede kanter		4 sides micro bevels
Ytelse for CE-Merking	**Standard**	**Testresultat**
CE-merking / DoP	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Tekniske egenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.15 %
Dimensjonsstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.10 mm
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 100 µg / m³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Plank	Plank 730x146mm - 12 Plank=1,279 m²/boks - 60 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	8	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/11/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.

Tarkett