

# ICONIK 300

## Tehniskie dati

| Klasifikācija                                                      | Standarts      | Tarkett vērtība                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkta veids                                                     | EN ISO 26986   | Paplašināts (polsterēts) polivinilhlorīda grīdas segums                   |
| Mājokļu klasifikācija                                              | EN ISO 10874   | 23 Smags                                                                  |
| Komerציālā klasifikācija                                           | EN ISO 10874   | 31 Moderate                                                               |
| Saistvielu saturs                                                  | ISO 11638      | Type I                                                                    |
| Tehniskie parametri                                                | Standarts      | Tarkett vērtība                                                           |
| Kopējais biezums                                                   | ISO 24346      | 3 mm                                                                      |
| Nodiluma slāņa biezums                                             | ISO 24340      | 0,25 mm                                                                   |
| Kopējais svars                                                     | ISO 23997      | 1840 g/m²                                                                 |
| CE marķējuma veiktspēja                                            | Standarts      | Tarkett vērtība                                                           |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija                                 | EN 14041       | 0007-0081-DOP-2024-10                                                     |
| Reakcija uz uguni                                                  | EN 13501-1     | Cfl-s1                                                                    |
| Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)                                 | EN 13893       | DS klase ( $\mu \geq 0,30$ )                                              |
| Izturība pret slīdēšanu                                            | DIN 51130      | R10                                                                       |
| Statiskā elektriskā tieksme                                        | EN 1815        | Antistatisks ( $\leq 2$ kV)                                               |
| Termiskā pretestība                                                | ISO 10456      | 0,040 m²·K/W                                                              |
| Tehniskie rādītāji                                                 | Standarts      | Tarkett vērtība                                                           |
| Paliekošais iespiebums                                             | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,25$ mm                                                            |
| Trieciena skaņas samazināšana - $\Delta Lw$                        | EN ISO 717-2   | 20 dB                                                                     |
| Krāsu noturība pret gaismu                                         | ISO 105-B02    | $\geq 6$                                                                  |
| Ķīmiskā izturība                                                   | ISO 26987      | Nav ietekmēts                                                             |
| Apsildāmās grīdas                                                  |                | Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)                                           |
| Izmēru stabilitātes vidējā vērtība                                 | EN ISO 23999   | $\leq 0,15$ %                                                             |
| Saritināšana karstuma dēļ                                          | ISO 23999      | $\leq 8$ mm                                                               |
| Ilgspējības rādītāji                                               | Standarts      | Tarkett vērtība                                                           |
| Pārstrādājams                                                      |                | Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021) |
| Pārstrādāts saturs (up to)                                         |                | 33 %                                                                      |
| Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)        |                | 2,76 kg CO <sub>2</sub> e / m²                                            |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) |                | 1,96 kg CO <sub>2</sub> e / m²                                            |
| Bez ftalātiem                                                      |                | Jā                                                                        |
| Kopējās GOS emisijas                                               | EN 16516       | Zelts ( $\leq 100$ µg / m³)                                               |
| BREEAM reitings                                                    |                | A+                                                                        |
| Formaldehīda emisija                                               |                | E1                                                                        |
| EPD                                                                |                | Pieejams                                                                  |
| Pazīnojums par materiālu veselību                                  |                | Pieejams                                                                  |
| SCS Floorscore                                                     |                | Jā                                                                        |
| Emisijas etiķete                                                   |                | A+                                                                        |
| Alerģijas Apvienotās Karalistes apstiprinājuma zīmogs              |                | Apstiprināts                                                              |
| Izmēri un dizaini                                                  |                |                                                                           |
| Rullis                                                             |                | Rullis 2 x 25 m<br>Rullis 3 x 25 m<br>Rullis 4 x 25 m                     |
| Pieejamo dizainu skaits                                            |                | 28                                                                        |



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (09/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.