

iD Inspiration 30

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	31 Umiarkowane natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,30 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3400 g/m²
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	TYPE1
Zabezpieczenie powierzchni		TEKTANIUM ®
Fazowanie krawędzi		Nie
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.15 % Najlepsza zmierzona wartość : ≤ 0.10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Odziaływanie nóg mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Odziaływanie nóg mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Przewodzenie ciepłne	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 R10
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak - ścinki poinstalacyjne w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu	ISO 14021	44,3 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		3,41 kg CO₂e /m²
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu		E1
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Wzory i wymiary		
Panel	Panel 1200 x 200mm - 19 Panele=4,56 m²/op - 55 op/paleta Panel 1200 x 285mm - 13 Panele=4,45 m²/op - 54 op/paleta Panel 250 x 1500 mm - 12 Panele=4,5 m²/op - 56 op/paleta	
Płytki	Płytki 50 x 50 cm - 18 Płytki=4,5 m²/op - 52 op/paleta Płytki 666 x 333mm - 20 Płytki=4,44 m²/op - 40 op/paleta Płytki 500 x 1000 mm - 9 Płytki=4,5 m²/op - 54 op/paleta	
Dostępne wzory	50	
Struktura synchroniczna: na wzorach Authentics		
Antypoślizgowość DIN : R9/R10 w zależności od struktury		



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (14/10/2024). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.