

# iD Inspiration Marine

## Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 19322	Pokrycia podłogowe z polimerów termoplastycznych
Gwarancja obiektowa (w latach)		10 lat
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	4100 g/m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie powierzchni		PUR
Fazowanie krawędzi		Nie
Instalacja		Klejona
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> ·K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Całkowita zawartość recyklatu	ISO 14021	15 %
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m <sup>3</sup> )
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Wzory i wymiary		
Panel	Plank 1219x152mm (48x6") - 18 Panele=3,34 m <sup>2</sup> /op - 65 op/paleta Panel 1219 x 183 mm - 15 Panele=3,37 m <sup>2</sup> /op - 64 op/paleta	
Płytki	Płytki 914.4x457.2mm (36x18") - 8 Płytki=3,34 m <sup>2</sup> /op - 64 op/paleta	
Dostępne wzory	6	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (08/04/2026). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.