

Klasifikavimas	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Produkto tipas	EN ISO 10582	Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga
Buitinė klasifikacija	EN ISO 10874	23 Intensity
Komerčinė klasifikacija	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Pramoninė klasifikacija	EN ISO 10874	43 Intensity
Charakteristikos	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Bendras storis	EN ISO 24346	5 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,70 mm
Bendras svoris	EN ISO 23997	8500 g/m ²
Rišiklio turinys	EN ISO 10582	Tipas I
Paviršiaus apdorojimas		Top Clean XP
Įspaudimas registre		Taip
Nuožulnūs kraštai		Be nuožulnų
Įrengimo būdas		Interlocking sujungimo sistema
Rodikliai pagal CE žymėjimą	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Eksplotacinių savybių deklaracija	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-06
Techniniai duomenys	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	Vidutinė išmatuota vertė : ≤ 0.10 %
Rietimasis dėl karščio	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl-s1
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Baldų kojelių įspaudas	EN ISO 16581	Jokios žalos
Kėdės su ratukais testas	EN ISO 4918	Nėra žalos
Smūgio garso slopinimas - ΔLW	EN ISO 717-2	5 dB
Atsparumas šilumai	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Spalvų atsparumas šviesai	EN ISO 105-B02	≥ 6
Cheminis atsparumas	EN ISO 26987	Geras atsparumas
Atsparumas slydimui	DIN 51130	R10
Atsparumas slydimui	EN 13893	Klasė DS (μ ≥ 0,30)
Atsparumas lupimui	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Statinės elektros iškrovo	EN 1815	Antistatinis (≤ 2 kV)
Šildomos grindys		Tinkama (max. 27°C)
Tvarumas, aplinka ir patalpų oro kokybė	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Perdirbamas		Taip, atraižos ir danga po naudojimo perdirbami ReStart® (ISO 14021)
Perdirbtos medžiagos	ISO 14021	25 %
Anglies pėdsakas (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		10,86 kg CO ₂ e /m ²
Ftalatų kiekis		100% be ftalatų
Tarkett vidaus patalpų oro kokybė (lakuojų organinių junginių išskyrimas per 28 dienas)	EN 16516	Platina (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehido emisija		E1
Išmetamųjų medžiagų žyma		A+
Matmenys ir dizainas		
Plytelė	Plytelė 664 x 664 mm - 4 Plytelė=1,63 m ² /dėžėje - 54 dėžėje/paletė	
Galimų dizainų kiekis	11	



Aukščiau pateikta informacija gali būti keičiama tobulinimo tikslais (24/09/2024). Pagal Europos reglamentą Nr. 305/2011 dėl ženklinimo CE ženklų, eksploatacinių savybių deklaracijas rasite mūsų svetainėje <https://www.tarkett.com>. Reikėtų laikytis "Tarkett" montavimo, valymo ir priežiūros instrukcijų, kurias galite gauti susisiekię su "Tarkett" nurodytu adresu.