

iQ Eminent

Tehniskie dati

	Standarts	iQ Eminent 2.0 mm (2022 renewal)	iQ Eminent Tiles 2.0 mm (2022 renewal)
Klasifikācija			
Produkta veids	ISO 10581	Viendabīgs polivinilhlorīda grīdas segums	
Saistvielu saturs	ISO 10581	Type I	
Komerציālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy	
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43	
Tehniskie parametri			
Virsmas apstrāde		Jauns IQ PUR	
Virsmas atjaunošana		Jā	
Kopējais biezums	ISO 24346	2 mm	
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	2 mm	
Kopējais svars	ISO 23997	2750 g/m²	
CE marķējuma veikspēja			
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07	
Reakcija uz uguni	EN 13501 -1	Bfl-s1	
Ugunsreakcija	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Ugunsreakcija	EN ISO 11925-2	jā	
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)	
Termiskā pretestība	EN 12667	~0,010 m²•K/W	
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)	
Tehniskie rādītāji			
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	Labākā izmērītā vērtība : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Izturība pret slīdēšanu (EN 16165 Annex C)	BS 7976-2	Zems slīdēšanas risks	
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls	≤ 2 mm for tiles
Tīra istaba	ISO 14644-1	ISO klase 4	
Riboflavīna tests	Fraunhofer method	0. klase: teicami	
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Piemērots	
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7	
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Attīrīšanas vieglums	ISO 8690 – DIN 25415	Lielisks	
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Izcila izturība	
Baktēriju pretestība	ISO 846 Part C	Neveicina izplatīšanos	
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)	
Mitrās telpas apstiprināšana	EN 13553 Annex A	Ūdensnecaurļaidīgs	
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Ilgspējības rādītāji			
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)	
Pārstrādāts saturs		25,5 %	
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,48 kg CO₂e /m²	
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		1,81 kg CO₂e /m²	
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)	
Izmēri un dizaini			
Rullis		Rullis 2 x 23 m	
Flīze			Flīze 610 x 610 mm - 14 Flīzes=5,2 m²/Kaste - 40 Kastes/paleta
Pieejamo dizainu skaits		26	26



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (04/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

