

	Standard	iQ Eminent 2.0 mm (2022 renewal)	iQ Eminent Tiles 2.0 mm (2022 renewal)
Klassifisering			
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg	
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	Type I	
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Svært høy trafikk	
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy	
Produktegenskaper			
Overflatebehandling		iQ PUR	
Kan tørrpoleres		Ja	
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm	
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm	
Total vekt	ISO 23997	2750 g/m²	
Ytelse for CE-Merking			
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07	
Brannklassifisering	EN 13501 -1	Bfl-s1	
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent	
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)	
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m²•K/W	
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Tekniske egenskaper			
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Beste målte verdi : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Sklihemmende egenskaper	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9	
Sklihemmende egenskaper (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Liten risiko	
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls	≤ 2 mm for tiles
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 4	
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Class 0 : Excellent	
Belastning fra stolthjul	ISO 4918	Egnet	
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 7	
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Fjerning av forurensning	ISO 8690 – DIN 25415	Utmerket	
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand	
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vanntett	
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Miljøegenskaper			
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)	
Resirkulert innhold		25,5 %	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1 -A3)		3,48 kg CO₂e /m²	
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		1,81 kg CO₂e /m²	
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³	
Dimensjoner og designs			
Rull		Roll 2x23m	
Flis			Flis 610 x 610 mm - 14 Flis=5,2 m²/boks - 40 boks/pall
Antall tilgjengelige design		26	26



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (05/06/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.