

iQ Megalit

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	TYPE1
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Very Heavy
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Overflatebehandling		Ny iQ PUR
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm
Total vekt	ISO 23997	2500 g/m ²
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0001-DoP- 2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m ² •K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Sklihemmende egenskaper	BS 7976-2	Liten risiko
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 3
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls
Fjerning av forurensning	ISO 8690 – DIN 25415	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vanntett
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold		25,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,24 kg CO ₂ e /m ²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		3,83 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x23m
Antall tilgjengelige design		18



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/03/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.