

# iQ Motion

## Datablad

	Norm	iQ Motion (roll)	iQ Motion (tile)
<b>Klassifikationer</b>			
Produkttype	ISO 10581	Gulvbelægninger i homogen vinyl	
Bindemiddelindhold	ISO 10581	Type I	
Klassificering Erhverv – brugsklasse	ISO 10874	34 Meget høj trafik	
Klassificering Industri – brugsklasse	ISO 10874	43 Høj	
<b>Produktegenskaber</b>			
Overfladebehandling		iQ PUR	
Overflade genoprettelse		Ja	
Samlet tykkelse	ISO 24346	2 mm	
Tykkelse på slidlaget	ISO 24340	2 mm	
Grundvægt	ISO 23997	2800 g/m <sup>2</sup>	
<b>Ydeevneerklæring</b>			
Ydeevneerklæring (CE-mærkning)	EN 14041	0019-0087-DoP-2025-09	
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1	
Brandklassifikation	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>	
Brandklassifikation	EN ISO 11925-2	Godkendt	
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)	
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN 12667	0.010 m <sup>2</sup> ·K/W	
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
<b>Teknisk ydeevne</b>			
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	Påkrævet værdi: ≤ 0.10 mm ≤ 0.02 mm	
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 – contact Tarkett for more information	
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Lav risiko for at glide	
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36	
Renrum	ISO 14644-1	ISO klasse 4	
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918	Egnet	
Farvægthed	ISO 105-B02	≥ 7	
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	Gennemsnitsværdi: ≤ 0.40 % for ruller	Gennemsnitsværdi: ≤ 0.25 % for fliser
Let dekontaminering	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent	
Kemikalieresistens	ISO 26987	Fremragende modstand	
Bakterieristens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vækst	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
Godkendt til vådrum	EN 13553 Annex A	Vandtæt	
Styrke af svejsefuge, gennemsnitsværdi	EN 684	≥ 400 N/50mm	
<b>Bæredygtighed, miljø &amp; indeklima</b>			
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)	
Genanvendt indhold		25,5 %	
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		3,48 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>	
Klimaaftryk (trin A-D)		1,81 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>	
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>	
Formaldehydemission		E1	
<b>Dimensioner og designs</b>			
Rulle		Rulle 2 x 23 m	
Flise		Flise 610 mm x 610 mm - 14 Flise=5,2 m <sup>2</sup> /pakke - 40 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs		16	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (06/05/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevneerklæring. På [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk) findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelses-anvisninger som altid skal følges!

