

ProtectWall (1.5 mm)

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 259-1	Lieljaudas sienu pārklājums
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	1,50 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	2400 g/m ²
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,15 mm
Vīrsmas apstrāde		Top Clean XP
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 15102	0132-0065-DoP-2022-10
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	B-s2,d0 glued on any non-metal A1 or A2-s1,d0 class substrate
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 6
Triecienizturība	EN 259-2	Izturīgs pret ietekmi - nav redzams pārrāvums un kreka
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Nav ietekmēts
Sūkļojamība, mazgājamība, slaucamība, smērējamība	EN 12956	Super mazgājams un sushable
Elastības noteikšana	ISO 24344 - EN 435	Nav bojājumu, nav kreka
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 250 N/50mm
Baktēriju pretestība	ISO 846 part A and C	Neveicina izplatīšanos
Riboflavīna tests	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	0. klase: teicami
Ilgtspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		4,44 kg CO ₂ e /m ²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 µg / m ³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Roll 2 x 20 m
Pieejamo dizainu skaits		24



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (09/10/2024). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.