

SPARK

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	ISO 10582	Typ I
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,70 mm
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	2220 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni		X-treme
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	2701-0069-DoP-2021-11
Klasa reakcji na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Average Measured Value : $\leq 0,02$ %
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717/2	10 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
Wzory i wymiary		
Rolka	Rolka 2 x 25 m	
Dostępne wzory	12	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (31/01/2024). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.