

STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS

SCHEMA TECNICA

Classificazione	Standard	
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	31 Moderato
Caratteristiche tecniche	Standard	
Spessore totale	EN ISO 24346	4 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso totale	EN ISO 23997	7400 g/m ²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale		PUR Extreme
Goffratura a registro		Si
Lati bisellati		2 lati bisellati
Metodo di Installazione		Incastro Click
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0131-0035-DoP-2013-07
Performance tecniche	Standard	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza termica (m ² •K/W)	EN ISO 10456	0,03 m ² •K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Antiscivolo	DIN 51130	R9 R10
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	
Riciclabilità		Riciclabile
Senza ftalati		Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 μg / m ³)
Dimensioni e design		
Doga	Doga 183 x 1222 mm - 9 Doghe=2,009 m ² /scatola - 60 scatole/pallet	
Piastra	Piastra 310 x 601 mm - 9 Piastre=1,675 m ² /scatola - 76 scatole/pallet Piastra 310 x 603 mm - 9 Piastre=1,682 m ² /scatola - 76 scatole/pallet	
Colori	30	



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (09/12/2022). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.