

Starfloor Click Ultimate 55

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	33 Heavy
Mājokļu garantija (gados)		20 gadi
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	6,50 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,55 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	11300 g/m²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I
Virsmas apstrāde		PUR Ultimate
Reljefs reģistrā		Jā
Slīpās malas		4 sides micro bevels
Uzstādīšanas metode		Click
Bloķēšanas sistēma		i4F®
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-12
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,05 m²·K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Laba izturība
Izturība pret slidēšanu	DIN 51130	R9 R10
Izturība pret slidēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Izturība pret lobīšanos	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Zelts (≤ 100 μg / m³)
Formaldehīda emisija		E1
Product Health Declaration		Platinum
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 176 x 1213 mm - 6 Dēļi=1,281 m²/Kaste - 60 Kastes/palete	
Flīze	Flīzes 300 x 600 mm - 7 Flīzes=1,26 m²/Kaste - 60 Kastes/palete	
Pieejamo dizainu skaits	21	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

