

Tapiflex Essential 50

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 11638	Polivinilhlorīda grīdas segumi ar putu slāni
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	33 Heavy
nodiluma grupa	EN 651	T
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	3,30 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	0,50 mm
Kopējais svars	ISO 23997	2770 g/m²
Virsmas apstrāde		Top Clean XP
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0120-057-DOP-2014-05
Ugunsreakcija uz šķiedras pamatnes	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Ugunsreakcija uz šķeldas substrāta	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W
Izturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Labākā izmērītā vērtība : 0,10 mm Vidējā izmērītā vērtība: 0,12 mm
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717/2	20 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	A klase (≤ 65 dB)
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R9 R10
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Nav ietekmēts
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumā, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		26,7 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		6,12 kg CO₂e /m²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)
Formaldehīda emisija	EN 717-1	E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 23 m
Pieejamo dizainu skaits		38



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/03/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.