

Veneto xf² (2.5mm)

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	
Tipologia di prodotto	ISO 24011	Linoleum a tinta unita e marmorizzato
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Intenso
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Elevato
Caratteristiche tecniche	Standard	
Trattamento superficiale		xf ² ™
Spessore totale	ISO 24346	2,50 mm
Peso totale	ISO 23997	2900 g/m ²
Flessibilità	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Media del valore misurato : 17,5 mm ø
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	
Marcatura CE	EN 14041	EN 14041
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reazione al fuoco - Incollato su sottofondo combustibile	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Conduttività termica (in W/(m•K))	EN ISO 10456	0.17
Performance tecniche	Standard	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	LE015 Media del valore misurato : 0,08 mm
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Idoneo per sedie da ufficio con rotelle di tipo W (Norma EN 12529)
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Resistente a acidi diluiti, olio, grasso, solventi e alcali
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Attività antibatterica	ISO 22196	Naturalmente antibatterico (Bacteria mix - Ecoli e MRSA)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	
Riciclabilità		Riciclabile
Contenuto riciclato		36 % 30 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		-0,60 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		1,01 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Dimensioni e design		
Rotolo	Rotolo 2 x ≤32 m	
Colori	41	

Riduzione acustica con Elafono* - ΔLw (EN ISO 10140-3 / 717-2): 14dB

*Elafono: tappetino naturale di 2 mm, 100% sughero, installato in combinazione con un qualsiasi linoleum compatto di Tarkett per un'ulteriore riduzione acustica (fino a 15 dB, in base al prodotto).-



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (05/09/2023). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.