

Woodstock Herringbone

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Käyttöluokka kotikäytössä	EN 13329	23 Kova
Tuotetyyppi	EN 13329	Laminaattilattianpäällyste
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN 13329	32 General
HDF rungon tiheys	EN 13329	800 kg/m ³
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	EN 13329 - Annex A	8 mm
Viistetyt reunat		Viisteet kaikilla sivuilla
Lukkoponti		Angling/Push down
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
Suoritusasointilmoitus (DoP)	EN 14041	0132-0091-DOP-2023-06
Paloluokka	EN 14041	Cfl-s1
Kitka (EN 13893)	EN 14041	DS-luokka ($\mu \geq 0,30$)
Lämmön vastus	EN 14041 / EN 12667	$\leq 0,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$
Pentakloorifenoli	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehydipäästöt	EN 14041 / EN 717-1	E1
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kulutuksen kestävyys	EN 13329, annex E	AC4
Iskun kestävyys Iso kuula	EN 13329, annex H / EN 17368	$\geq 750 \text{ mm}$
Iskun kestävyys Pieni kuula	EN 13329, annex H / EN 17368	$\geq 35 \text{ mm}$
Tahrn kestävyys – ryhmät 1 ja 2	EN 438	Taso 5
Tahrn kestävyys – ryhmä 3	EN 438	Taso 4
Tuolin jalka	ISO 16581	Ei vaurioita
Tuolinpyörä	ISO 4918	Ei vaurioita 25000 kierroksen jälkeen
Lattialämmitys		Soveltu (korkeintaan 27°C)
Turpoaminen	ISO 24336	$\leq 18 \%$
Valonkesto	NF EN 20105-A02	≥ 4
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05 \text{ mm}$
Pinnan lujuus	EN 13329, annex D	$\geq 1,25 \text{ N}/\text{mm}^2$
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
PEFC sertifikaatti (PEFC / 05-35-125)		Kyllä
TVOC 28 päivän jälkeen		$\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$
CARB2 hyväksyntä		Kyllä
Mitat ja kuosit		
Lankku	Lankku 665 x 133mm - 14 lankkua=1,24 m ² /pkt - 96 pkt/lava	
Kuosit	3	



Tarkett pitää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (29/10/2025). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasointilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.