

STARFLOOR CLICK ULTIMATE

TECHNICKÝ LIST

Certifikace a klasifikace	Normy	Starfloor Click Ultimate
Typ podlahové krytiny	EN ISO10582	Heterogenní kompaktní pružná podlahovina Bytové: 23 Komerční: 33 Průmyslové: 42
Klasifikace	EN ISO 10874	

Technické charakteristiky

Celková tloušťka	EN ISO 24346	6,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I
Rozměry	EN ISO 24342	Lamely 176x1213mm 6 lamel / balení = 1,28 m ² Dílice 300 x 600 mm 7 dílců / balení = 1,26 m ²
Povrchová úprava (PUR)		Ano - PUR Ultimate
Zkosení hran		Ano - 4 hrany


Technické vlastnosti

Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota 0,05% Požadovaná hodnota 0.15%
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	ΔL _w až do 19 dB
Kročejový hluk v místnosti	EN ISO 31-074	Třída C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	≤ 2 kV
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové topení		Vhodné - max. 27 °C

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (01/18).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>



According to Classification ISO 10874 - 0,55 mm

DGJ