

iD INSPIRATION LEPENÉ

TECHNICKÝ LIST

Certifikace a klasifikace	Normy	iD Inspiration 30	iD Inspiration 55	iD Inspiration High Traffic 70
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10582	Heterogenní kompaktní pružná podlahová krytina	Heterogenní kompaktní pružná podlahová krytina	Heterogenní kompaktní pružná podlahová krytina
Klasifikace	EN ISO 10874	Bytové: 23 Komerční: 31	Bytové: 23 Komerční: 33 Průmyslové: 42	Bytové: 23 Komerční: 34 Průmyslové: 43
Technické charakteristiky				
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 400 g/m ²	3850 g/m ²	3950 g/m ²
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I
Rozměry	EN ISO 24342	20 × 120 cm, 19 lamel/balení = 4,56 m ² 28,5 × 120 cm, 13 lamel/balení = 4,45 m ² 25 × 150 cm, 12 lamel/balení = 4,50 m ²	20 × 120 cm, 15 lamel/balení = 3,60 m ² 28,5 × 120 cm, 11 lamel/balení = 3,76 m ² 25 × 150 cm, 10 lamel/balení = 3,75 m ²	20 × 120 cm, 15 lamel/balení = 3,60 m ² 28,5 × 120 cm, 11 lamel/balení = 3,76 m ² 25 × 150 cm, 10 lamel/balení = 3,75 m ²
	Lamely	50 × 50 cm, 18 dílců/balení = 4,50 m ² 50 × 100 cm, 9 dílců/balení = 4,50 m ² 66,66 × 66,66 cm, 10 dílců/balení = 4,44 m ² 33,33 × 66,66 cm, 20 dílců/balení = 4,44 m ²	50 × 50 cm, 15 dílců/balení = 3,75 m ² 50 × 100 cm, 7 dílců/balení = 3,50 m ² 66,66 × 66,66 cm, 8 dílců/balení = 3,55 m ² 33,33 × 66,66 cm, 16 dílců/balení = 3,55 m ²	50 × 50 cm, 15 dílců/balení = 3,75 m ² 50 × 100 cm, 7 dílců/balení = 3,50 m ² 66,66 × 66,66 cm, 8 dílců/balení = 3,55 m ² 33,33 × 66,66 cm, 16 dílců/balení = 3,55 m ²
Povrchová úprava (PUR)	-	Ano – Tektanium™	Ano – Tektanium™	Ano – Tektanium™
Zkosené hrany	-	Ne	Ano	Ano
Digitální tisk ve vysokém rozlišení	-	Ano na vzorech Naturals	Ano na vzorech Naturals	Ano na vzorech Naturals
Synchronizovaný gravír	-	Ano na vzorech Authentics	Ano na vzorech Authentics	Ano na vzorech Authentics
Technické vlastnosti				
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 24346	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Reakce na oheň	EN ISO 24346	B _{fl} 1 lepené na betonový podklad B _{fl} 1 lepené na dřevěný podklad	B _{fl} 1 lepené na betonový podklad B _{fl} 1 lepené na dřevěný podklad	B _{fl} 1 lepené na betonový podklad B _{fl} 1 lepené na dřevěný podklad
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození
Židle s pojízdkovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 3 dB
Šíření hluku v místnosti	EN ISO 31-074	Třída C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Třída C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Třída C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 v závislosti na embosování μ ≥ 0,30	R9 / R10 v závislosti na embosování μ ≥ 0,30	R9 / R10 v závislosti na embosování μ ≥ 0,30
Soudržnost vrstev	-	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm	≥ 50 N / 50 mm
Podlahové topení	-	Vhodné – max. 27 °C	Vhodné – max. 27 °C	Vhodné – max. 27 °C
Značení CE				
č. DoP	-	0132-0080-DoP-2019-08	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Environmentální značení				
Emise VOC	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ za 28 dní	≤ 10 μg/m ³ za 28 dní	≤ 10 μg/m ³ za 28 dní
Recyklovaný obsah		38,8 % odpad z výroby 1,9 % odpad od konečného spotřebitele	34,9 % odpad z výroby 1,7 % odpad od konečného spotřebitele	34,7 % odpad z výroby 1,7 % odpad od konečného spotřebitele
Recyklovatelný		Ano – odpad z instalace	Ano – odpad z instalace	Ano – odpad z instalace
Změkčovadla		Bez ftalátů	Bez ftalátů	Bez ftalátů

KÓD CELNÍHO SAZEBNÍKU: 4820 5000 00

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (12/20)

V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com

Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pro získání těchto instrukcí kontaktujte, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.

