DESSO Teppichboden - Fliese

# Marvel EcoBase

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Herstellung | ISO 2424 | | Getuftet 1/10 “ | | | | | |
| Musterung | ISO 2424 | | Schlingenpol strukturiert | | | | | |
| Färbemethode | | | Solution Dyed | | | | | |
| Abmessung | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 (Fliese 20 Stück) | | | | | |
| Trägermaterial | ISO 2424 | | Polyester Vlies | | | | | |
| Rückenausrüstung | ISO 2424 | | EcoBase – 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.* | | | | | |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht | ISO 2424 | | BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) ** | | | | | |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | mm | 8.0 | | | | | |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | mm | 4.1 | | | | | |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 | g/m² | 4450 | | | | | |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | g/m² | 870 | | | | | |
| Polschichtgewicht | ISO 8543 | g/m² | 590 | | | | | |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | g/cm³ | 0.144 | | | | | |
| Noppenzahl | ISO 1763 | /dm² | 1580 | | | | | |
| Begehtest | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | | | | | |
| Durchgangswiderstand | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x $10^9$ | | | | | |
| Oberflächenwiderstand | ISO 10965 | Ohm | - | | | | | |
| Beanspruchungsbereich | EN 1307 | | 33 Objektbereich gewerblich - Stark | | | | | |
| Komfortklasse | EN 1307 | | LC 2 | | | | | |
| Maßbeständigkeit | EN 986 | % | ≤ 0,2 | | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_w$ | ISO 10140 | dB | 25 | | | | | |
| Schallabsorption | ISO 354 | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | | $\alpha_s$ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.33 | 0.45 |
| Schallreduktion | ISO 354 | $\alpha_w$ | 0.20 | | | | | |
| Wärmedurchlaßwiderstand | ISO 8302 | m².K/W | 0.085 | | | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | | Bfl - s1 (unverklebt geprüft) | | | | | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | EFAB891C | | | | | |

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com
** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20220412

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett