

Märkätilan lattiapäällyste Aquarelle

Tekniset tiedot

		2m	3m
Käyttöluokka	EN 685/EN ISO 10874	23, 31	23, 32, 41
Tuotemäärittely	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeeninen pvc-lattiapäällyste märkätiloihin	Heterogeeninen pvc-lattiapäällyste märkätiloihin
Kokonaispaksuus	EN ISO 24340	1,5 mm	2,0 mm
Paino	EN ISO 23997	2,4 kg/m ²	2,15 kg/m ²

Rakenne

Kirkas kulutuskerros	EN 24340	0,35 mm	0,40 mm
Kalanteroitu pohjakerros	*	1,15 mm	1,60 mm

Ominaisuudet

Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Lämmön vaikutus mittapysyvyyteen	EN ISO 23999	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
Lämmön vaikutus reunannousuun	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Kulutuksenkesto	EN 660-2	T ≤ 0,08 mm	T ≤ 0,08 mm
Jäännöspainuma	EN 433	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-S1	Cfl-S1
Kitkaluokka	DIN 51130	R9	R10
	EN 13893	≥ 0,3 μ	≥ 0,3 μ
Lämmön vastus m ² K/W	EN 12524	0,01: soveltuu lattialämmitykselle	0,02: soveltuu lattialämmitykselle
Tahriintumisen ja kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Hyvä	Hyvä
Bakteerien kasvu	EN ISO 846	Hygieeninen	Hygieeninen

Ympäristö - CE

Tuoteseloste	*	Saatavilla pyydettyessä	Saatavilla pyydettyessä
Selvitys emissioista	*	Saatavilla pyydettyessä	Saatavilla pyydettyessä
Kierrätettävissä - tuotannossa ja asennuksessa syntyvä jäte	*	Kyllä	Kyllä

Pakkaus

Mitat	EN ISO 24341	Nimellispituus : 25 x 2 m	Nimellispituus : 25 x 3 m
Paino	*	123 kg	161,25 kg
Läpimitta	*	30 cm	30 cm
CE-merkitty	EN 14041	Kyllä	Kyllä
Varastointi	*	Telineessä tai pystyasennossa	Telineessä tai pystyasennossa

Asennusohje

Asennus	*	Liimataan alustaan 100 %:sti	Liimataan alustaan 100 %:sti
Liimasuositus	*	Akryylidispersioliima (± 300 g/m ²)	Akryylidispersioliima (± 300 g/m ²)
Asennussuunta	*	Käännä vuodat. Lue asennusohje huolellisesti.	Käännä vuodat. Lue asennusohje huolellisesti.
Saummat	*	Saummat kuumahitsataan langalla	Saummat kuumahitsataan langalla

Märkätilan PVC-lattiapäällysteen tuotemäärittely

Paksuus	EN 13553	≥ 1,50 mm	≥ 2,00 mm
Sauman vetolujuus (N/50 mm)		≥ 240	≥ 240
Taipuisuus mandreli 10 CM		OK	OK
Vesitiiveys		OK	OK