


Desso&Ex

Description du produit selon EN 1307



Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Velours coupé						
Teinture		Fil teint par zone						
Laguer	cm	400						
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece						
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé						
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	5.8					
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.5					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	2050					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	885					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	610					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0.174					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	1645					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense						
Classement de confort	EN 1307	LC 3						
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	dB	27					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.05	0.05	0.20	0.45	0.55
Réduction phonique	ISO 354	α_w	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0.084					
Tenue au feu	EN 13501-1	Cfl - s1 (testé en pose collée)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	CD6A9D5D						




EN 14041
1658-CPR-3146


Fabriqué par:

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL - 5051 HG Goirle









23





33























Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: professionals.tarkett.com

FR-20180607