

# Desso&Ex Concrete EcoBase™ SoundMaster® Lite™

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Velours coupé
Teinture			Fil teint par zone
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 50 (8 lames par carton)
Premier dossier	ISO 2424		Polyester - polyamide fleecé
Envers sous-couche	ISO 2424		DESSO EcoBase® * (contient au moins 75% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) et SoundMaster® Lite™ (80% polyester recyclé nappe)
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	9.5
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	4.8
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4500
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	885
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	625
Densité du velours	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.130
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1975
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307		33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307		LC 3
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	Pass for permanent bonding tile
Réduction du bruit de choc ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	31
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.05    0.25    0.25    0.30    0.35
Réduction phonique	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.30
Résistance thermique	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17
Tenue au feu	EN 13501-1		Cfl - s1 (testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		



EN 14041  
0493-CPR-0002

Fabriqué par:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk


























Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

FR-20180510