

Lumaflex Duo Omnisports REFERENCE



KEY POINTS

DesCRIPTION:

Revêtement combiné, constitué de :
Film polyéthylène, de mousse PU
Tarfoam 60, un plancher de 18mm
(lames en contreplaqué multiplis à
profil d'assemblage
complémentaire) et d'un
Omnisports Reference 6,5mm.

Grain de surface : Sorrent

Conditionnement des éléments de la sous construction :

Tarfilm par rlx de 120m²
Tarfoam 60 par rlx de 40m²
Lumaflex Duo par multiple de
2,15m²
Plinthes par multiple de 15ml (si
commandées)
Trappon à l'unité (si commandé)

Notices de pose et d'entretien :

Sur demande

Dimensions de l'Omnisports Reference (EN 426/EN427):



2 m



20,5ml

Epaisseur totale (EN 428/EN 429) :



39,5mm +/- 2mm

Poids total (EN 430):



18.2 kg/m² +/- 500g

Données technique en date de publication (08/2019).
Les valeurs ci-dessus correspondent à des résultats de
test en laboratoire (pas de test in-situ), et sont
susceptibles d'être modifiées.

Pour des informations techniques détaillées, merci de
contacter Tarkett.

Les coloris des produits présentés sur les photos ou sur
les échantillons sont indicatifs. Il peut exister des
différences de couleur, brillance et grainage entre les
produits vendus et les photos ou les échantillons.

Données Techniques

Normes

Lumaflex Duo Omnisports REFERENCE

Performances Sportives

Glissance	EN 13036-4	80-110
Absorption des chocs	EN 14 808	C4
Déformation verticale	EN 14 809	≥55% <75%
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	conforme

Classification

Reaction feu	EN 13501-1	Cfl-S1
--------------	------------	--------

Caractéristiques techniques

Couche d'usure	EN 429	0.70mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Poinçonnement	EN 1516	≤ 0,20 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	< 0,50mm
		Absence de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

Caractéristiques techniques

Omnisports REFERENCE traitement de surface	Topclean X-treme performance protection	
Maintenance		

Types de sols préconisés : Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

Reference



Linospport xf²™,
Linospport Classic,
Omnisports:
top layer only



Linospport xf²™,
Linospport Classic,
Omnisports:
top layer only



Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92919 Paris la Défense CEDEX
TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
www.professionnels.tarkett.fr/produits/sports-indoor