



## iQ One

DONNES TECHNIQUES	NORMES	iQ One
<b>CLASSIFICATION</b>		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	EN 14565	Revêtement de sol à base de Polyuréthane Thermoplastique (TPU)
	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C1
ATEx n°		2771_V1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Format rouleaux : Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	23 x 2
Format dalles (cm)	NF EN ISO 24342	-
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	2 800
<b>PERFORMANCES MARQUAGE CE</b>		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W (apte au sol chauffant)
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : $\leq 0,10$ mm Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : < 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,20%
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Traitement de surface		IQ PUR
Emissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
<b>AUTRE PERFORMANCE</b>		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible
<b>DOMAINES D'UTILISATION</b>		
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782_V2 (06/18).		
<b>MISE EN ŒUVRE</b>		
La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et au Guide de Pose disponible sur le site Internet <a href="https://www.tarkett.fr">https://www.tarkett.fr</a>		
Lés disposés en sens inversé, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives en locaux E3.		
<b>ENTRETIEN</b>		
L'entretien doit être réalisé conformément au Guide d'Entretien disponible sur le site Internet <a href="https://www.tarkett.fr">https://www.tarkett.fr</a>		
Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métallisation.		

\*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 07/2022)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**Tarkett**