

ECLIPSE PREMIUM

Magas minőségű homogén padlóburkolat poliuretán felületkezeléssel.
Teljes PVC tartalom – nem kevesebb, mint 38 %.

TECHNIKAI ADATOK	SZABVÁNYOK	Eclipse Premium
Osztályba sorolás		
Burkolóanyag típusa	EN 651 (FDIS ISO 11638)	Homogén PVC padlóburkolat
Osztályba sorolás	ISO 10581 intézményi ipari	Osztály: 34 43
Műszaki jellemzők		
Felületnemesítés	—	PUR felületnemesítés
Teljes vastagság	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
Koptatóréteg vastagsága	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
Négyzetmétertömeg	ISO 23997 (EN 430)	3 000g/m ²
Kötőanyag-tartalom	ISO 10581	I. típus
Műszaki teljesítmény		
Maradó benyomódás	Átlagos mért érték	0.03mm
	ISO 24343-1 (EN 433) követelmény	≤ 0.10mm
Tűztechnikai jellemzők	EN ISO 9239-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m ² Bfl s1 Megfelel
Mérettartósság (méretstabilitás)	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40% (tekercsek) ≤ 0.25% (lapok)
Görgősszékes vizsgálat	ISO 4918 (EN 425)	Alkalmas
Elektrosztatikus feltöltődés	EN 1815	< 2kV
Szinttartósság	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Vegyszerállóság	ISO 26987 (EN 423)	Jól ellenáll
Baktériumállóság	ISO 846: Part C	Nem szolgál tápanyagforrásként mikroorganizmusok szaporodásához.
Csúszási ellenállás	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Hőátbocsátási ellenállás Padlófűtés	EN 12667 / DIN 52612	Kb.0.01m ² K/W Alkalmas - max. 27°C
Újrahasznosítható / újrahasznosított tartalom	—	100% / 25.5%
Lágyító	—	Ftalátmentes
Teljes VOC kibocsátás	ISO 16000-6	< 10 µg/m ³ (28 nap után)
Szállítási forma	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Tekercsek: 25m x 2m Lapok: 61 x 61cm and 30 x 30cm
Színek száma	—	66

A fenti információk fejlesztéseink során módosulhatnak. (07/2015).
Részletesebb műszaki információért kérjük forduljon a Tarkett képviselőjéhez.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE