

ProtectWALL

SCHEDA TECNICA

La gamma ProtectWall, con i suoi 50 colori, rappresenta la collezione di rivestimenti murali resistente ad urti, graffi e macchie. L'intera collezione è realizzata con tecnologia senza ftalati e bassissime emissioni VOC, inferiori a 10µg/m³. La collezione è garantita 10 anni e include la versione da 1,5 mm di spessore e la versione 2CR adatta per Clean Room e classificata ISO Classe 1 EN 14644-1).

SPECIFICHE TECNICHE	STANDARD	PROTECTWALL 1.5	PROTECTWALL 2 CR (Clean Room)
CLASSIFICAZIONE			
Classificazione	EN 259-1 EN 14644-1	Rivestimento murale ad elevata resistenza - -	Rivestimento murale ad elevata resistenza ISO classe 1 GMP classe A
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Spessore totale	EN ISO 24346 EN	1.50 mm	2.00 mm
Peso totale	ISO 23997	2400 g/m ²	3000 g/m ²
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0.35 mm	0.55 mm
Imballo	EN ISO 24341 (rotolo)	20 metri lineari x 200 cm (40m) ²	20 rmetri lineari x 200 cm (40m) ²
PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE (EN 15102)			
Dichiarazione di prestazione	EN 15102	0132-0065-DoP-2016-07	0131-0051-DoP-2013-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2,d0 incollato su qualunque sottofondo (metallo escluso) in classe A1 o A2-s1,d0	B-s3,d0 incollato su qualunque sottofondo (metallo escluso) A1 o A2-s1,d0
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
PERFORMANCE TECNICHE			
Stabilità dimensionale	ISO 23999 - EN 434	≤ 1% nel senso della lunghezza	≤ 1% nel senso della lunghezza
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistenza agli impatti	EN 259-2	Resistente agli impatti Nessun segno visibile di crepe o spacchi	Resistente agli impatti Nessun segno visibile di crepe o spacchi
Resistenza ai graffi		Sclerometro test: Eccellente Nessun segno visibile	Sclerometro test: Eccellente Nessun segno visibile
Lavabilità	EN 12956	Superficie estremamente facile da lavare	Superficie estremamente facile da lavare
Resistenza ai graffi		Eccellente Nessun segno visibile dopo la pulizia	Eccellente Nessun segno visibile dopo la pulizia
Flessibilità	ISO 24344 - EN 435	Buona	Buona
Tenuta della termosaldatura	EN 684	> 250 N/50 mm	> 400 N/50 mm
Durezza Shore A	ISO 868	92	94
Resistenza alle macchie Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987 - EN 423	Non danneggiato (0)	Non danneggiato (0)
Controllo della contaminazione	EN 14644-1	-	ISO Classe 1 /GMP classe A
Facilità di decontaminazione	ISO 8690	-	Buona
PERFORMANCE AMBIENTALI			
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)
COLORI			
		45	5

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/18).

Secondo il Regolamento europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, i DOP sono disponibili sul nostro sito web.

Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

