

OMOGENEO
COMPATTO VINILICO

Vylon Plus

CERTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Vylon Plus
Tipo di pavimento	ISO 10581-EN 649	Pavimento vinilico omogeneo monostrato. Tipo II
Marcatura CE	EN 14041	Si
Classificazione	ISO 10874-EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43
Certificazione ISO		Ronneby ISO 9001/ Ronneby ISO 14001
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Vylon Plus
Spessore strato di usura	ISO 24340-EN 429	2,0 mm
PUR		Si
Spessore totale	ISO 24346-EN 428	2,0 mm
Peso totale	ISO 23997-EN 430	3600 g
Formati	ISO 24341-EN 426 (Rotoli) ISO 24342-EN 427 (Piastre)	app. 20 m x 200 cm art. 3091 _ _ _ (3 cifre per indicare il colore) 61x61 cm - 16 piastre/scatola = 5,95 mq art. 3090 _ _ _ (3 cifre per indicare il colore) 30x30 cm - 50 piastre/scatola = 4,50 mq art. 3089 _ _ _ (3 cifre per indicare il colore)
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Vylon Plus
Stabilità dimensionale	ISO 23999-EN 434	≤ 0,40% per i rotoli ≤ 0,25% per le piastre
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² Superata
Certificazione navale	IMO FTPS Parte 5 e 2 IMO Res. A653	 0575
Gruppo di abrasione	EN 660: Parte 2	Gruppo M: ≤ 7,5 mm ³
Impronta residua	ISO 24343-1 -EN 433	App. 0,04 mm
Test Castor Chair	ISO 4918-EN 425	Nessun danno
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	< 2kV
Emissioni VOC	AgBB/DIBt	≤ 10µ/m ³ (dopo 28 giorni)
Riscaldamento a pavimento		Adatto -max 27° C
Resistenza termica	EN 12667	circa 0,01 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ livello 6
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987-EN 423	Buona
Resistenza ai batteri	ISO 846: Parte C	Non favorisce la proliferazione
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Resistenza della termosaldatura	EN 684	valore medio ≥ 240 N/50 mm valore individuale ≥ 180 N/50 mm
Colori		22

Sebbene le informazioni riportate siano inserite con la massima cura, i dati possiamo essere soggetti a modifiche. (01/12)

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della tras migrazione del nerofumo macchiando in modo indelebile la pavimentazione.