

SIENU SEGUMS

## Aquarelle Wall HFS

SERTIFIKĀTI UN KLASIFIKĀCIJA	STANDARTS	Aquarelle Wall HFS
<b>Seguma tips</b>	EN 649	Heterogēns sienu segums
<b>Sertifikāts CE</b>	EN 14041	jā
<b>Klasifikācija</b>	EN 685	komerciālās telpas industriālās telpas
TEHNISKIE DATI	STANDARTS	Aquarelle Wall HFS
<b>Nodiluma slāņa biezums</b>	EN 429	0.12
<b>Kopējais biezums</b>	EN 428	0.92 mm
<b>Īpatsvars</b>	EN 430	1 500 g/m <sup>2</sup>
<b>Piegādes forma</b>	EN 426	Rullī 35x2 m Borders 49cm x 30-35m
SEGUMA ĪPAŠĪBAS	STANDARTS	Aquarelle Wall HFS
<b>Izmēru stabilitāte</b>	EN 434	≤ 0.8 mm gareniski, garumā ≤ 0.4 mm patumā ≤ 2 mm
<b>Reakcija uz uguni</b>	EN13501-1	B-s2 d0 ģipša apmetuma plāksnes un uz A1 vai A2 substrāta
<b>Suvju stiprība (N/50 mm)</b>	EN 680	≥150
<b>Akustiskās īpašības</b>	EN 20354/ISO 354	0,05 (H)
<b>Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību</b>	EN 423	Laba
<b>Noturība pret sēnītēm un baktērijām</b>	EN ISO 846	Pārklāts ar antibakteriālu segumu <i>Sanitized</i>
<b>Krāsas</b>		31