

TEHNISKA INFORMĀCIJA

					Nodiluma slāņu saistvielu sastāvs EN ISO 10582	
EN ISO 24341 Ruļļa platumš (m)	EN ISO 23999 Izmēru stabilitāte	ISO 105/B02 Gaismiturība	EN ISO 26987 Kīmiskā izturība	EN 1815 Elektriskās īpašības		Pārstrādājams materiāls
4 + 3 + 2*	≤ 0.40%	≥ 6	Netiek ietekmēts**	≤ 2 kV	I tips	JĀ



*Izmērot pārstrādāto saturu



*Kopējais GOS LĪMENIS PĒC 28 DIENĀM



Aizsargpārklājums, kas virsmu padara 7 reizes izturīgāku par standarta vinila grīdas segumu.



Saderīgi papildpiederumi
Plašāka informācija 144. lpp.



Aizsargpārklājums, kas virsmu padara 4 reizes izturīgāku par standarta vinila grīdas segumu.

	EN ISO 10874 Sadzīves klase	EN ISO 10874 Komerčiālā klase	EN ISO 10874 Industriālā klase	EN ISO 24346 Biezums	EN ISO 24340 Nodiluma slānis	EN ISO 23997 Svars	EN ISO 24341 Ruļļa garums	EN ISO 24343-1 Noturība pret mehāniskiem bojājumiem		EN 13501-1 Ugunsbīstamības klase	EN ISO 717/2 Akustiskā triecientropņa samazinājums	ISO 4918 Krāsas ar rītiņiem	DIN 51130 Slīdes pretestība	EN ISO 10456 Grīdas siltuma caurlaidība	Extreme Protection	Supreme Protection	TEKSTĪLE Pamatslānis	GAARANTĒJE		Kalandrētas lokšnes
Touch	Crafted Oak / Living Oak			apt. 2,5 mm	apt. 0,5 mm	apt. 2,5 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 12 dB	Piemērots	R10	0,02 m ² k/W	✓	-	-	15	-	
Relax	Exclusive 320T		41	apt. 3,2 mm	apt. 0,5 mm	apt. 2,22 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 20 dB	Piemērots	R9	0,06 m ² k/W	✓	-	✓	15	-	
	Exclusive/ Essentials 280T			apt. 2,8 mm	apt. 0,35 mm	apt. 1,88 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 19 dB	Piemērots	R10	0,04 m ² k/W	✓	-	✓	15	-	
	Essentials 220T			apt. 2,2 mm	apt. 0,25 mm	apt. 1,59 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 16 dB	-	R10	0,03 m ² k/W	-	✓	✓	10	-	
Look	Essentials 450			apt. 4,5 mm	apt. 0,3 mm	apt. 3 kg/m ²	apt. 19 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 20 dB	Piemērots	R10	0,07 m ² k/W	-	✓	-	15	✓	
	Essentials 400		31	apt. 4 mm	apt. 0,25 mm	apt. 2,25 kg/m ²	apt. 24 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 21 dB	-	R10	0,06 m ² k/W	-	✓	-	10	-	
	Exclusive/ Essentials 370			apt. 3,7 mm	apt. 0,35 mm	apt. 2,7 kg/m ²	apt. 24 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 17 dB	Piemērots	R10	0,06 m ² k/W	✓	-	-	15	✓	
	Exclusive 320			apt. 3,2 mm	apt. 0,3 mm	apt. 2,3 kg/m ²	apt. 24 m	≤ 0,2 mm		B _g -s1	apt. 18 dB	Piemērots	R10	0,05 m ² k/W	✓	-	-	15	✓	
	Exclusive 300+G			apt. 3 mm	apt. 0,35 mm	apt. 1,870 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 17 dB	Piemērots	R10	0,06 m ² k/W	✓	-	-	15	-	
	Exclusive / Essentials 300+			apt. 3 mm	apt. 0,35 mm	apt. 2,17 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 19 dB	Piemērots	R10	0,05 m ² k/W	✓	-	-	15	-	
	Exclusive/ Essentials 300			apt. 3 mm	apt. 0,25 mm	apt. 1,84 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 20 dB	-	R10	0,05 m ² k/W	✓	-	-	10	-	
	Exclusive 260			apt. 2,6 mm	apt. 0,25 mm	apt. 1,69 kg/m ²	apt. 30 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 19 dB	-	R10	0,04 m ² k/W	✓	-	-	10	-	
	Essentials 260			apt. 2,6 mm	apt. 0,2 mm	apt. 1,69 kg/m ²	apt. 30 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 19 dB	-	R10	0,04 m ² k/W	-	✓	-	10	-	
	Exclusive/ Essentials 240			apt. 2,4 mm	apt. 0,35 mm	apt. 1,73 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,2 mm		C _g -s1	apt. 16 dB	Piemērots	R10	0,06 m ² k/W	✓	-	-	15	-	
	Essentials 240G			apt. 2,4 mm	apt. 0,35 mm	apt. 1,65 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,25 mm		C _g -s1	apt. 17 dB	Piemērots	R10	0,04 m ² k/W	✓	-	-	15	-	
	Essentials 200			apt. 2 mm	apt. 0,15 mm	apt. 1,575 kg/m ²	apt. 25 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 17 dB	-	R10	0,03 m ² k/W	-	✓	-	5	-	
	Essentials 150			apt. 1,5 mm	apt. 0,15 mm	apt. 1,21 kg/m ²	apt. 35 m	≤ 0,35 mm		C _g -s1	apt. 12 dB	-	R10	0,02 m ² k/W	-	✓	-	5	-	
	Essentials 120			apt. 1,2 mm	apt. 0,12 mm	apt. 1,1 kg/m ²	apt. 42 m	≤ 0,35 mm		B _g -s1	apt. 8 dB	-	R9	0,02 m ² k/W	-	✓	-	5	-	
	Essentials 100			apt. 1 mm	apt. 0,15 mm	apt. 1,6 kg/m ²	apt. 40 m	≤ 0,1 mm		-	-	-	-	R9	0,01 m ² k/W	-	✓	-	5	✓

Lai gan dati tiek sagatavoti ļoti rūpīgi, tie var būt neprecīzi un tajos var tikt ieviestas tehniskas izmaiņas. Tiecieties pilnveidot savus grīdas segumu risinājumus, uzņēmums Tarkett patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu produktu tehniskās specifikācijas, krāsas un materiālus.

*Essentials 100 kolekcijas segumu platumam ir pieejams tikai 2 m izmērs.
**Materiāla īpašības paliek nemainīgas, ja atšķaidītu skābju, eļļas un tauku iedarbība ir īslaicīga.