

VINILA SIENU SEGUMS

## Wallgard

SERTIFIKĀTI UN KLASIFIKĀCIJA	STANDARTS	Wallgard
<b>Seguma tips</b>	EN 649	Homogēns sienu segums
<b>Sertifikāts CE</b>	EN 14041	jā
<b>Klasifikācija</b>	EN 685	komerciālās telpas industriālās telpas
TEHNISKIE DATI	STANDARTS	Wallgard
<b>Nodiluma slāņa biezums</b>	EN 429	1.30 mm
<b>Virsmas aizsardzība, seguma struktūra</b>		PU-Shield (poliuretāns)
<b>Kopējais biezums</b>	EN 428	1.30 mm
<b>Īpatsvars</b>	EN 430	2 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Piegādes forma</b>	EN 426	Rullī 30x2 m
SEGUMA ĪPAŠĪBAS	STANDARTS	Wallgard
<b>Izmēru stabilitāte</b>	EN 434	≤ 0,40%
<b>Piemērotība mitrām telpām</b>	GBR Class VT	Piemērots
<b>Reakcija uz uguni</b>	EN ISO 13501-1 BS 476: 7. daļa AS/NZS 3837 UNI 8457 ASTM E84	Klase B s2 d0 Klase 1 Klase B Klase 1 Klase B
<b>Krāsu noturība</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6
<b>Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību</b>	EN 423	Laba
<b>Noturība pret sēnītēm un baktērijām</b>	DIN EN ISO 846-A/C	Neveicina rašanos
<b>Tiras istabas tests</b>	ASTM F24/65 ASTM F51/00	Piemērots A klase
<b>Krāsas</b>		6