

EXCELLENCE

TEKNISK DATABLAD

Excellence serien er tilgjengelig i 127 farger. Kolleksjonen er 100% ftalatfri med svært lave emisjoner; mindre enn 10 µg/m³. Kolleksjonen inkluderer acoustic versjon (19dB) i banevare, samt compact og loose-lay alternativ.

TEKNISKE DATA	STANDARD	TAPIFLEX EXCELLENCE 80 (BANE)	ACCZENT EXCELLENCE 80 (BANE)	ACCZENT UNIK Loose Lay
KLASSIFISERING				
Klassifisering	EN 651	Acoustic Heterogen Vinyl	-	-
	EN ISO 10582	-	Kompakt Heterogen Vinyl	Kompakt Heterogen Vinyl
	EN ISO 10874	34	34-43	34-43
Slitasje gruppe	EN 651	T	-	-
Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	-	Type I	Type I
TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
Total tykkelse	EN ISO 24346	3.25 mm	2.00 mm	2.10 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3250 g/m²	3100 g/m²	3140 g/m²
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm
Leveres som	EN ISO 24341 (rull)	ca. 23 løpeter x 200 cm	ca. 23 løpeter x 200 cm	ca. 23 løpeter x 200 cm

YTELSE I FORHOLD TIL CE-KLASSIFISERING (EN 14041)

Ytelseserklæring	EN 14041	0120-0074-DoP-2017-12	0120-0004-DoP-2013-04	0120-0044-DoP-2013-04
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _s -s1 limt på A2 _s eller A1 _s underlag (betong) C _s -s1 limt på trebasert underlag	B _s -s1 limt på A2 _s eller A1 _s underlag (betong) B _s -s1 limt på trebasert underlag	B _s -s1 limt på A2 _s eller A1 _s underlag (betong) B _s -s1 limt på trebasert underlag
Elektrostatisk opplading	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0.04 m² K/W	0.02 m² K/W	0.02 m² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3

TEKNISKE YTELSE

Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.20 mm Beste målte verdi*: 0.08 mm Gj.snitt målte verdi*: 0.10 mm	Krav: ≤ 0.10 mm Beste målte verdi*: 0.01 mm Gj.snitt målte verdi*: 0.03 mm	Krav: ≤ 0.10 mm Beste målte verdi*: 0.01 mm Gj.snitt målte verdi*: 0.03 mm
Trinnlydsdemping	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 4 dB
Acoustic forbedring	NF S31-074	L _{red,w} < 65 dB - Klasse A	L _{red,w} < 85 dB - Klasse C	L _{red,w} < 85 dB - Klasse C
Sklihemmende egenskaper ⁽¹⁾	DIN 51130	R9/R10 Woods**	R9/R10 Woods**	R9/R10 Woods**
Stolben	EN 424	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Varmepåvirkning	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lysekhet	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	< 0.10 %	< 0.10 %	< 0.10 %
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Ikke påvirket	Ikke påvirket	Ikke påvirket
Gulvvarme		Egnet	Egnet	Egnet

MILJØ EGENSKAPER

Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)
Formaldehyd	ISO 16000-3	< 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	< 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	< 10 µg/m³ (etter 28 døgn)

FARGER

127

127

15

Informasjonen oppgitt her kan endres uten ytterligere varsel. (12/17).

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Tarkett's montering- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Se www.tarkett.no eller kontakt forhandler for mer informasjon.



*Til informasjon - ikke bindende. **Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak.

⁽¹⁾NB: sklihemmende egenskaper kan påvirkes av bruk og vedlikehold.

⁽²⁾For Accent Unik, vennligst kontakt din salgsrepresentant.

I følge EU krav N° 305/2011 for CE Merking, ytelseserklæring er tilgjengelig på www.tarkett.no

