

# ULLPAPP

## TILBEHØR TIL PARKETT OG LAMINAT- PRODUKTINFORMASJON

Ullpapp benyttes som et glidesjikt i en gulvkonstruksjon. Produktet har begrensede trinnlydsdempende egenskaper. Skal kun benyttes alene på tørre underlag som trebaserte plater, og/eller eksisterende tregulv. På betong eller undergulv med gulvvarme, kan ullpapp benyttes sammen med PE folie. Den fine overflaten gjør det enkelt å montere parkett eller laminat. Tykkelsen på ullpappen gjør det mulig å benytte underlaget på gulv hvor det ikke er plass til tradisjonelle underlag (for eksempel under dører). Ullpapp er egnet til alle parkett- og laminatgulv som monteres flytende.

Se tabell under for veiledning.

Ta kontakt med forhandler ved spørsmål

2020

|                | 15 m <sup>2</sup> | Rull størrelse |
|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Ullpapp</b> | 8790300           | 15 x 1 m       |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Betong *             | <b>Ullpapp</b> |
| Trebaserte plater    |                |
| Eksisterende tregulv |                |
| Gulvvarme *          |                |

\* Sammen med PE folie.

| INNHold 100%               |      |
|----------------------------|------|
| Resirkulerte tekstilfibre  |      |
| Ull                        | 15 % |
| Bomull                     | 25 % |
| Ull- og bomullsavfall      | 8 %  |
| Resirkulert cellulosemasse |      |
| Papp                       | 35 % |
| Gamle aviser               | 17 % |



**Type: IKKE-IMPREGNERT RESIRKULERT PAPP.**

| Tekniske egenskaper                    | ENHET                           | VERDI |       |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Tykkelse                               | mm                              | 0,72  | ± 4%  |
| Vekt                                   | kg/m <sup>2</sup>               | 0,4   | ± 4%  |
| Aldringsbestandighet                   | år                              | 30    | (min) |
| Strekfasthet (lengde)                  | N/15mm                          | 70    | (min) |
| Strekfasthet (bredde)                  | N/15mm                          | 35    | (min) |
| Absorbasjonskapasitet (DIN 52117)      | %                               | 115   | ± 4%  |
| Vanninnhold                            | %                               | 7     | (max) |
| Varmedningsevne<br>Testmetode EN 13164 | m <sup>2</sup> Kw <sup>-1</sup> | 0,013 |       |