

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA
WINYLOWA

IQ Granit Acoustic



DANE TECHNICZNE	NORMY	IQ Granit Acoustic
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Komercyjna Przemysłowa	Klasy: 34 42
Typ wykładziny	ISO 11638	Typ II.
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	3.50mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3810g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	New iQ PUR
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	Rolki ok. 23mb x 2m
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥8kW/m ²
	EN 13501-1	B _{f1} s1
	EN ISO 11925-2	Zgodny
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	0.09mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤0.20mm
Odporność na kółka krzeseł	ISO 4918	Odporna
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	<2kV
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	7
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Doskonała
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Redukcja dźwięków	EN ISO 717/2	+ 15 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥0.3
Przewodzenie ciepłe	EN 12667/	0.035m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	DIN 52612	Odpowiednia - max. 27°C
Całkowita emisja LZO	ISO16000-6	≤10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Kolory		
		20



Stan na 07/2017. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.