STARFLOOR CLICK 55

Technical data sheet

10-2016

Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering		EN ISO 10874
Classes of Use		EN ISO 10874 23 33

PRODUCT ID		
Material group		35950 / 35951 / 35952
Dimensions	ISO 24342	19.05 x 121.1cm = 7 planks/box = 1.61m²/box 24.05 x 149.1cm = 5 planks/box = 1.79 m²/box 32.38 x 60.1cm = 9 tiles/box = 1.75m²/box
Locking system	Type	Click
Commercial warranty	Years	20 years residential use

Technical characteristics		
Total thickness	EN ISO 24346	4,50 mm
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer binder content	ISO 10582	Type I
Dimension - Lenght	EN ISO 24342	121,1/149,1/60,1
Dimension - Width	EN ISO 24342	19,05/24,05/32,38
Surface Treatment (PUR)		Extreme®
Bevelled edges		Yes
Bevelled edges	ISO 29997-EN430	8 kg/m²

Technical performances		
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curl resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1 loose laid on concrete
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Furniture leg	EN 424	No damage
Castor chair	ISO 4918 - EN 425	No damage
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Thermal resistance	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemical resistance	EN ISO 26987	Not affected (0)
Slip resistance	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 depending on embossing / μ ≥ 0,30
Electrical properties	EN 1815 / EN 1081	<2 kV on concrete / > 109 Ohm
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Underfloor heating		Suitable - max. 27 °C

Environment		
TVOC 28 days AgBB test		≤ 10μg/m³
Recyclable		100%
Plasticizer		Phthalate-free technology

EN 14041

EN ISO 10582

Starfloor Click 55

Starfloor Click 55
No. 0197-0010-DoP-2016-04
www.tarkett.se/no/fi/dk
Manufactured by: Tarkett Polska Sp. z o. o. Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108 PL38-200 Jasło - Poland
EN 14041:2004

TARKETT BALANCED CHOICE

100 % Recyclable

<10μg/m³ Optimal Indoor Air Quality *TVOC at 28 days

PHTHALATE FREE

TARKETT Extreme Protection

GUARANTEE 20 years Residential use

Tarkett

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE