

iQ GRANIT

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES & CLASIFICACIÓN	NORMAS	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Tipo de pavimento	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo monocapa	-	Pavimento vinílico homogéneo conductor	Pavimento vinílico homogéneo disipador	-	Pavimento vinílico homogéneo con tetones en superficie
	ISO 11638	-	Pavimento vinílico homogéneo con espuma entre capas	-	-	-	-
	EN 13845	-	-	-	-	Pavimento vinílico homogéneo antideslizante	-
Clasificación al uso	ISO 10581	Tipo I	-	Tipo I	Type I	-	Tipo I
	ISO 11638	-	Tipo II	-	-	-	-
Clasificación	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 31 Industrial: -
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Tratamiento de superficie		iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	Safe.T Clean XP™	-
Espesor total	ISO 24346	2.0 mm	3.5 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2.0 mm	2 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Peso total/m²	ISO 23997	2800 g	3810	2950 g	2950 g	2950 g	3010 g
Formatos	ISO 24341 (rollos)	Aprox. 25 lm x 200 cm Art. no. 3040_... 3 núm. del color	Aprox. 23 lm x 200 cm Art. no. 3221_... 3 núm. del color	Aprox. 23 lm x 200 cm Art. no. 3093_... 3 núm. del color	Aprox. 23 lm x 200 cm Art. no. 3096_... 3 núm. del color	Aprox. 23 lm x 200 cm / 25 lm x 200 cm Art. no. 3052_... 3 núm. del color	Aprox. 25 lm x 200 cm Art. no. 3476_... 3 núm. del color
		Art. no. 3218_... (Multicolour) 3 núm. del color	-	-	-	-	-
		Art. no. 21050_... (iQ Granit Micro) 3 núm. del color	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Reacción el fuego	AS/NZ 9239.1	Flujo radiante crítico 9.6 kW/m² humo 79%, min Grupo 3	Flujo radiante crítico 8.8 kW/m² humo 254%, min -	Flujo radiante crítico 11.0 kW/m² humo 55%, min -	Flujo radiante crítico 9.4 kW/m² humo 90%, min -	Flujo radiante crítico 10.8 kW/m² humo 36%, min Grupo 3	Flujo radiante crítico 10.8 kW/m² humo 14%, min -
Equipamiento marino	AS/NZ 3837 (pared) IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653		-	-	-	-	
Total emisiones COV	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Indoor air quality FloorScore	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado	≤ 10 µg/m³ (tras 28 días) Confirm Platinum SCS certificado
Salas limpias	ISO 14644-1	ISO clase 4	-	ISO clase 4	ISO clase 4	-	-
Facilidad de descontaminación	ISO 8690 – DIN 25415	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	-	-
Resistencia productos químicos	ISO 26987	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R9	R9	R10	R11	-
	DIN 51097	-	-	-	-	Clase B	Clase B
	AS 4586	96 Slider** 55 Slider**	P4 -	P4 -	P4 -	P4 P5	- ...***
Habitaciones húmedas	EN 13553 Anexo A	Estanto	-	-	-	Estanto	Estanto
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor medio obtenido: 0.02 mm	Valor requerido: ≤ 0.20 mm Valor medio obtenido: 0.13 mm	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor medio obtenido: 0.02 mm	Required value: ≤ 0.10 mm Valor medio obtenido: 0.02 mm	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.02 mm	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor medio obtenido: 0.02 mm
Sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo	Idóneo	Idóneo	Idóneo	Suitable	-
Absorción ruidos de impacto	EN ISO 717/2	-	Aprox. +15 dB	-	-	-	-
Comportamiento electrostático	EN 1815 Sobre cualquier superficie con resistencia ≤ 10⁹ Ω	< 2 kV	-	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Aislamiento eléctrico	VDE 0100, Part 600	-	-	R ≤ 5x10⁴ Ohms	R ≤ 5x10⁴ Ohms	-	-
Resistencia eléctrica	ESD-aprobado SP método 2472 EN 1081	-	-	R ≤ 10⁹ Ohms R₁ 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁹ Ohms R₂ 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁹ Ohms	R ≤ 10⁹ Ohms R₁ ≤ 10⁹ Ohms R₂ ≤ 10⁹ Ohms	-	-
	EN/IEC 61340-4-1 / 100 V EN/IEC 61340-4-5	-	-	R 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁹ Ohms ≤ 35x10⁹ Ohms	R ≤ 10⁹ Ohms	-	-
Calefacción radiante		Idóneo – máx 27°C	Idóneo – máx 27°C	Idóneo – máx 27°C	Idóneo – máx 27°C	Idóneo – máx 27°C	Idóneo – máx 27°C
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	Nivel 7	Nivel 7	Nivel 7	Nivel 7	Nivel 7	Nivel 7
Resistencia a bacterias	EN ISO 846:Parte C	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento	No favorece su crecimiento
Colores		49 + 1 Multicolour* + 12 iQ Granit Micro	20	14	14	16	16

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (01/17). * iQ Granit Multicolour is not approved for use under the IMO directive.

** When comparing P values for slip ratings a 96 slider replicates footwear, a 55 slider replicates barefoot. The 55 slider results should be used for barefoot applications such as showers.

*** Profiled surfaces such as Granit Multisafe are not appropriate to test using a pendulum method and should utilise the barefoot inclining platform test.

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed.
Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.



For Global Green Tag
certificates please see
the Tarkett Australia
page at
globalgreentag.com

IFF : 48205000000F



iQ
NEW FOR LIFE™

