

iD Click Ultimate 55-70 & 55-70^{PLUS}

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN	NORMAS	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70 ^{PLUS}	iD Click Ultimate 55 ^{PLUS}
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo compacto	Pavimento vinílico heterogéneo compacto	Pavimento vinílico heterogéneo compacto	Pavimento vinílico heterogéneo compacto
Clasificación	EN ISO 10874	23 - 34 - 43*	23 - 33 - 42*	23 - 34	23 - 33
CARACTERÍSTICAS GENERALES					
Espesor total	EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²	11,30 kg/m ²	11,40 kg/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Dimensiones	EN ISO 24342 lamias	-	-	176 x 1213 cm, 6 lamias/caja = 1,28 m ²	176 x 1213 cm, 6 lamias/caja = 1,28 m ²
		20.05 x 120.00 cm, 5 lamias/caja = 1,20 m ²	20.05 x 20.00 cm, 5 lamias/caja = 1,20 m ²	-	-
		24.30x150.00 cm, 3 lamias/caja = 1,09 m ²	24.30 x 150.00 cm, 3 lamias/caja = 1,09 m ²	-	-
	EN ISO 24342 losetas	48.00 x 96.00 cm, 3 losetas/caja = 1,38 m ²	48.00 x 96.00 cm, 3 losetas/caja = 1,38 m ²	-	-
		48.00 x 48.00 cm, 5 losetas/caja = 1,15 m ²	48.00 x 48.00 cm, 5 losetas/caja = 1,15 m ²	-	-
		24.30 x 48.60 cm, 11 losetas/caja = 1,30 m ²	24.30 x 48.60 cm, 11 losetas/caja = 1,30 m ²	-	-
Tratamiento de superficies (PUR)		Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate	Si - PUR Ultimate
Bordes biselados		Yes	Yes	Yes	Yes
Relieve registrado		No	No	Si, en referencias PLUS	Si, en referencias PLUS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Mejor valor medido: 0.05% Valor requerido ≤ 0.15%	Mejor valor medido: 0.05% Valor requerido ≤ 0.15%	Mejor valor medido: 0.05% Valor requerido ≤ 0.15%	Mejor valor medido: 0.05% Valor requerido ≤ 0.15%
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Mejor valor medido: 0,02 mm Valor requerido ≤ 0,10 mm	Mejor valor medido: 0,02 mm Valor requerido ≤ 0,10 mm	Mejor valor medido: 0,02 mm Valor requerido ≤ 0,10 mm	Mejor valor medido: 0,02 mm Valor requerido ≤ 0,10 mm
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños	Sin daños	Sin daños	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños	Sin daños	Sin daños	Sin daños
Absorción acústica	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB	ΔL _w 19 dB / ΔL _{lin} 7 dB
Reducción al ruido en la habitación	NF S31-074	Clase C (L _{ne,w} < 85 dB)	Clase C (L _{ne,w} < 85 dB)	Clase C (L _{ne,w} < 85 dB)	Clase C (L _{ne,w} < 85 dB)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30	R9 μ ≥ 0,30	R9/R10 Dependiendo del relieve μ ≥ 0,30	R9/R10 Dependiendo del relieve μ ≥ 0,30
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Calefacción radiante		Idóneo - máx. 27 °C	Idóneo - máx. 27 °C	Idóneo - máx. 27 °C	Idóneo - máx. 27 °C
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES					
TVOC 28 días	ISO 16000-9	≤ 10μg/m ³	≤ 10μg/m ³	≤ 100μg/m ³	≤ 100μg/m ³
Reciclable		100%	100%	100%	100%
Plastificantes		Libre de ftalatos	Libre de ftalatos	Libre de ftalatos	Libre de ftalatos
GARANTÍAS					
Garantía comercial		10 años	10 años	10 años	10 años
CARACTERÍSTICAS MERCADO CE					
Declaración de Prestaciones (DoP)		0197-0052-DOP-2019-03	0197-0053-DOP-2019-03	0132-0070-DoP-2018-01	0132-0070-DoP-2018-01

* Las referencias disponibles con clasificación industrial 42/43 están diseñadas sin respaldo acústico. La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales. (19/07). De acuerdo con el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web www.tarkett.com. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener estas instrucciones.



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CUSTOMS TARIF: 4820 5000 00

