

Heterogene LVT-gulve, iD Inspiration	
iD Inspiration 55	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>            Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 33/42, være heterogent, have en tykkelse på 2,5 mm med 0,55 mm PURforstærket overfladebehandling, type Tektanium™ for ekstra mat finish og højere slidstyrke. Planker/fliser skal limes mod undergulvet og opfylde kravene i brandklasse Bfls1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 32 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration 55 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Produktet produceres i Europa. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iD Inspiration 70	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>            Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 34/43, være heterogent, have en tykkelse på 2,5 mm med 0,7 mm PURforstærket overfladebehandling, type Tektanium™ for ekstra mat finish og højere slidstyrke. Planker/fliser skal limes mod undergulvet og opfylde kravene i brandklasse Bfls1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 32 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration 70 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Produktet produceres i Europa. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse</p>
iD Inspiration Click / Click Plus	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>            Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 33/42, være heterogent, have en tykkelse på 4,5 mm med 0,55 mm PURforstærket overfladebehandling type TopCleanXP. Gulvbelægningen skal monteres med limfrit klikssystem og opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 24 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration Click/Click Plus &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iD Inspiration Click High Traffic 70	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>            Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 23/ 34/43, være heterogent, have en tykkelse på 5,00 mm med 0,70 mm PUR-forstærket overfladebehandling, type Tektanium™ for ekstra mat finish og højere slidstyrke. Gulvbelægningen skal monteres med limfrit klikssystem. Produktet skal tåle belastning fra tung trafik uden underlag &lt;600 kg, opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 35 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration Click High Traffic 70 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iD Inspiration Solid Click 55	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>            Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 33/42, være heterogent med en halvfast kerne, have en tykkelse på 5,00 mm med 0,55 mm PUR-forstærket overfladebehandling, type Tektanium™ for ekstra mat finish og højere slidstyrke. Gulvbelægningen skal monteres med limfrit klikssystem og opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration Solid Click 55 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Produktet produceres i Europa. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>

<b>iD Inspiration Click Ultimate 55</b>	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>        Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 33/42, have en tykkelse på 6,5 mm med 0,55 mm PUR-forstærket overfladebehandling type PUR Ultimate. Konstruktionen skal være heterogen med en ekstrueret RCC-kerne (Rigid Composite Core) med ekstra høj dimensionsstabilitet og stivhed samt tåle temperaturudsving på -10 - +60 °C. Produktet skal have en indbygget akustikbagside af typen Soundblock med 19 dB trinlydsdæmpning. Gulvbelægningen skal monteres med limfrit klikssystem og opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, TVOCemissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 33 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>iD Inspiration Click Ultimate 70</b>	<p><b>MFK.1 Gulvbelægninger af vinylfliser eller -planker uden krav til vandtæthed.</b>        Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 34/43, have en tykkelse på 6,5 mm med 0,7 mm PUR-forstærket overfladebehandling type PUR Ultimate. Konstruktionen skal være heterogen med en ekstrueret RCC-kerne (Rigid Composite Core) med ekstra høj dimensionsstabilitet og stivhed samt tåle temperaturudsving på -10 - +60 °C. Produktet skal have en indbygget akustikbagside af typen Soundblock med 19 dB trinlydsdæmpning. Gulvbelægningen skal monteres med limfrit klikssystem og opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, TVOCemissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit og indeholde i gennemsnit 33 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 70 &lt;planker/fliser, specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse</p>
<b>ID Inspiration Loose-lay</b>	<p>Vinylplanker/fliser skal opfylde kravene ifølge produktstandard EN ISO 10582, brugsklasse 33/42, være heterogent, have en tykkelse på 4,5 mm med 0,55 mm slidlag. PUR-forstærket overfladebehandling type TopClean XPTM. Anti-slip bagside. Produktet skal kunne limes mod undergulvet med stærk sliplim jf. lægningsanvisningen. Skal være godkendt til kontorstole iht. ISO 4918 og testet for møbelben iht. EN 424. Kemikalieresistens iht. EN ISO 26978 – klasse very good. Testet for indtryksmærker iht. EN ISO 24343-1 ≤0,1 mm. Testet for lysægthed iht. EN ISO 105-B02 men en værdi ≥6. Skal opfylde kravene i brandklasse Bfl-s1, Trinlydsdæmpning 8 dB iht. EN ISO 717-2 og trommelydsniveau klasse C (≤85 dB) iht. NF S31-074. TVOC-emissioner ≤100 µg/m<sup>3</sup>. 100% Ftalatfrit. Formaldehyd emission E1. Produktet skal være 100% recyclable via Tarkett's takeback system ReStart. Installationsspild skal være omfattet af Tarkett ReStart system.</p>