

Produkt	Beskrivelsestekst
	Linoleumsgulve, faste
Veneto XF²™ 2,0 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 32/41, være homogent med en tykkelse på 2,0 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,07 mm, trinlydsdæmpning på 5 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, opfylde krav i MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto XF² 2,0 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Veneto XF²™ 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto XF² 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Etrusco XF²™ 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 34 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Etrusco XF² 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Style Elle XF²™ 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 30 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Style Elle XF² 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>

Style Emme XF²™ 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 30 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Style Emme XF² 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Trentino XF²™ 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, opfylde krav i MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Trentino XF² 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Veneto Essenza 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm, samt have en akrylbaseret finish, Essenza. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto Essenza 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Originale Essenza 2,5 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 2,5 mm, må kun indeholde naturlige farvepigmenter samt have en akrylbaseret finish, Essenza. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,08 mm, trinlydsdæmpning på 6 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 30 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Originale Essenza 2,5 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
Veneto XF²™ 3,2 mm	<p>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum. Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard ISO 24011 (EN 548), klasse 34/43, være homogent med en tykkelse på 3,2 mm samt fra fabrikken være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2), som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,10 mm, trinlydsdæmpning på 8 dB, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner <10 µg/m³, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, og kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 36 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto XF² 3,2 mm <specificer type>. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>