








iQ Surface

Tehniskie dati	Standarts	iQ Surface	Surface Wall
Sertifikācija un klasifikācija			
Seguma tips	ISO 10581	Viendabīgs vinila grīdas segums	-
Sienu seguma tips	EN 259-1	-	Viendabīgs vinila sienas segums
Nodiluma slāņa saistvielu saturs	ISO 10581	I tips	-
CE sertifikāts	EN 14041	Jā	-
	EN 15102	-	Jā
Klasifikācija	ISO 10874	Komerčiāla: 34 Industriāla: 43	-
Tehniskie parametri			
Virsmas pārklājums	-	iQ PUR	PU-Shield
Kopējais biezums	ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm
Kopējais svars	ISO 23997	2800 g	3400 g
Piegādes veids	ISO 24341 - EN 426	Loksne (rullji): ap 23 l m x 200 cm	Loksne (rullji): ap 23 l m x 200 cm
	ISO 24342 - EN 427	Flīzes (kastē): 61 x 61 cm - 14 flīzes/kaste = 5.21 m ²	-
Tehniskie rādītāji			
Reakcija uz uguni	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _f -s1 ≥ 8 kW/m ² Pass	-
	EN 13501-1 AS/NZS 3837	-	Class B s2 d0 Class B
Kopēja VOC emisija	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)
Tīras istabas tests	ISO 14644-1	ISO class 4	ISO class 4
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Excellent	Excellent
Pretslīdes īpašības	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Zems slīdēšanas risks	-
Mitrās telpas apstiprināšana	EN 13553 Annex A	Ūdensnecaurlaidīgs	-
	Wetroom test GBR Class VT	-	Apstiprināts
Paliekošais iespaidums	ISO 24343-1	Nepieciešamā vērtība: 0.10 mm Labākā izmērītā vērtība: 0.02 mm	-
Izmēru stabilitāte	ISO 23999	≤ 0.40% rulljiem ≤ 0.25% flīzēm	≤ 0.40%
Krāsas uz rītiņiem	ISO 4918	Piemērots	-
Elastīgums	ISO 24344	Pass	Pass
Elektrostatiskās īpašības	EN 1815	< 2 kV	-
Grīdas apsilde		Piemērots - maksimāli 27°C	-
Siltumizolācija	EN 12667	Ap. 0.01 m ² K/W	-
Gaismas noturība	EN ISO 105-B02	≥ Līmenis 7	≥ Līmenis 7
Baktēriju pretestība	ISO 846:Part C	Neveicina izplatīšanos	Neveicina izplatīšanos
Šuvju stiprība	EN 684	Individuālā vērtība: ≥ 400 N/50 mm	Individuālā vērtība: ≥ 400 N/50 mm
Krāsas		20	7
iQ Surface		     	
Surface Wall		     	

Augstāk redzamā informācija var tikt mainīta turpmākam uzlabojumam.

Lūdzam ievērot Tarkett iekļāšanas, tīrīšanas un uzkopšanas norādījumus. Par šiem norādījumiem sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvniecību.