Herringbone Rigid

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	33 Heavy
Produktegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Total tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	11000 g/m²
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		PUR Ultimate
Naturtro overflate		Ja
Fasede kanter		4 sides micro bevels
Ytelse for CE-Merking	**Standard**	**Testresultat**
CE-merking / DoP	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Tekniske egenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.15 %
Dimensjonsstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.10 mm
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 100 µg / m³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Plank	Plank 730x146mm - 12 Plank=1,279 m²/boks - 60 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	8	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/11/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.

Tarkett

iD Inspiration 55/70
iD Inspiration Click 70
iD Inspiration Loose Lay
iD Mixonomi
iD Click Ultimate

Essence 55 Miniplank
Elegance Rigid 55
Herringbone Rigid

Vedlikeholds-anvisning

2026

GENERELLE RÅD
- Regelmessig bruk av kombimaskin/ børster/mikrofiberruller forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet trenger ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGENDE RÅD
- 80% av smuss/skitt kommer utenfra
- Et effektive avskrapingssystem reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med opp til 90%
- "Tre-stegsprinsippet"
- Lengde: 7-8 m ved entré med høy trafikk

BYGGRENGJØRING
Byggrengjøring skal utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal bygget beskyttes med hard papp eller lignende og egnede plater ved høy/tung belastning. Metode for byggrengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Ved lite smuss skal det støvsuges nøye, og gulvet moppes med en lett fuktet mikrofibermopp. Benytt pH nøytralt rengjørings-middel.
På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye og deretter moppes med en lett fuktet mikrofiber mopp. Deretter skures gulvet, se anvisning under. Ved forekomst av gips/betongstøv benyttes et surt rengjøringsmiddel, pH 3-5.
OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:
- Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørrpolering:
- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad.
- Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

DAGLIG RENHOLD
Skal alltid tilpasses bruk og belastning

Manuelle metoder:
Tørr- eller fuktmopping. Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10) og mikrofibermopp av god kvalitet.
Ved renhold på gulv med preget overflate, gjør rent i lengderetning av gulvet slik at mopp får opp smuss som kan ha lagt seg nede i den pregede overflaten

Maskinelle metoder:
- Kombimaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- Kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

PERIODISK RENHOLD
Intervall: Det anbefales 1 gang pr år, men renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer

Maskinell metode:
- Tørrmopp/støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød / oransje / grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørrpolering:
- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad.
- Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

FLEKKFJERNING
Flekker av: Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm.
Fjernes med: Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rød sprit. Gni med en hvit nylon duk, ettertørk med vann.

Flekker av: Tyggeummi, stearin
Fjernes med : Kjøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylon duk og ettertørk med rent vann.

Tarkett