

iD INSPIRATION CLICK

TECHNICAL DATA

Certification & classification	Standards	iD Inspiration Click 55	iD Inspiration High Traffic Click 70
Type of floor covering / Golvtyp / Gulvtype / Gulvtype / Lattianpäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Kompakt heterogent vinyl / Heterogen elastisk belægning / Heterogeeninen kompakti vinyyli	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Heterogen elastisk belægning / Kompakt heterogent vinyl / Heterogeeninen kompakti vinyyli
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse/ Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Wear layer binder content / Bindemedels innehåll / Bindemiddelinnhold slitesjikt / Slidlag bindemiddelinnhold / Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Classification / Bruksklass / Bruksklasse / Brugsklasse / Käyttöluokka	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 34 / 43
Technical characteristics / Tekniska egenskaper / Tekniska spesifikasjoner / Tekniset tiedot			
Total thickness / Total tjocklek / Total tykkelse / Total tykkelse / Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse / Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Total weight / Total vikt / Total vekt / Total vægt/ Paino	EN ISO 23997	8605 g/m ²	8350 g/m ²
Dimensions / Dimensioner / Dimensjoner / Dimension / Mitat	EN ISO 24342 Plank / Lanku	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m ²	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m ²
		Tile / Platta / Flis / Laatta	33,03 x 60,70 cm, 9 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,46 m ²
Surface treatment (PUR) / Ytbehandling / Overfladebehandling / Pintakäsittely	-	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™
Beveled edges / Fasade kanter/ Fasede kanter / Reunaviisteet	-	Yes / Ja / Kyllä	Yes / Ja/ Kyllä
Embossing in Register / Mønsterprægling / Overflatestruktur etter mønster / Mønsterprægning / EIR kuvion mukainen martio	-	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa
Technical performances / Teknisk prestanda / Tekniske ytelser / Tekniset ominaisuudet			
Dimensional stability standard value / Dimensjonsstabilitet standard verdi / Dimensjonsstabilitet gjennomsnittsværdi / Mittapysyvyyt	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Dimensional stability average measured value / Dimensjonsstabilitet gjennomsnitt / Dimensjonsstabilitet gjennomsnittlig verdi / Mittapysyvyyt mitattu keskiarvo	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Curl resultant to heat / Kantresning efter påverkan av varme / Formstabilitet etter varmpåkjenning / Formforandring ved varmpåvirkning / Reunannousu	EN ISO 24346	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Electrical properties / Elektrisk oppladning / Elektrostatiske egenskaper / Elektrostatisk opladning / Varautuminen	EN 1815	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä
Reaction to fire / Brandklass / Brannklassifisering / Brandklasse / Paloluokka	EN ISO 24346	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monterat på betongunderlag / Monterat på betongunderlag / Asennettu betonilattian päälle	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monterat på betongunderlag / Monterat på betongunderlag / Asennettu betonilattian päälle
Residual indentation / Intrycksbeständighet / Intrycksmerker / Indtryksmærker / Jännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Furniture leg / Intrycksbeständighet - För möbler / Møbelbein / Modstandsevne mod møbelben / Tuolin jalka	EN 424	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Castor chair / Stolhjulsbelastning / Trinehjul / Modstandsevne mod kontorstolshjul / Tuolinpyörä	ISO 4918 - EN 425	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Impact sound reduction / Stegljudsförbättring / Trinnylidsdempning / Trinnylidsdempning / Askeläänen parannusarvo	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB
Reduction of in-room impact noise / Trumljud / Reduksjon av romlyd / Trommelydsnivå / Ilmaään taso	EN ISO 31-074	Class / Klasse / Luokka C (L _{n,r,w} < 85 dB)	Class / Klasse / Luokka C (L _{n,r,w} < 85 dB)
Thermal resistance / Termiska egenskaper / Varmeledningsevne / Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Light fastness / Ljusstabilitet / Lysekthet/ Farveæghed / Valonkesto	"EN ISO 105-B02 (method 3a)"	≥ 6	≥ 6
Chemical resistance / Kemikalietålighet / Kjemikaliebestandighet / Kemikalieresistens / Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä
Slip resistance / Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / Skridmodstand og friktionskoeffisient / Kitkuluokka	"DIN 51130 EN 13893"	R9 / R10 Beroende på prægling / avhengig av overflateprægning / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30	R9 / R10 Beroende på prægling / avhengig av overflateprægning / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30
Peeling resistance / Rivstyrka / Spaltestyrke / Peeling modstand / Repimislujuus	-	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Underfloor heating / Golvvarme / Gulvvarme / Lattialämmitys	-	Suitable / Lämpilij / Eget / Soveltuu Max. 27 °C	Suitable / Lämpilij / Eget / Soveltuu Max. 27 °C
CE Märkning / CE merkning / CE Numero			
DoP number / DoP nummer / DoP numero	-	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02
Environmental tag / Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö			
VOC emission / TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / TVOC-emissioner / TVOC-emissiot	ISO 16000-9	≤ 10µg/m ³ after / etter / efter / 28 days / dager / dage	≤ 10µg/m ³ after 28 days / ≤ 10 µg/m ³ (after 28 dagar) / (after 28 dage) (etter 28 dagar) / (28 pv)
Recycled content / Återvunnet innehåll / Resirkulert innhold / Genanvendt indhold / Kierrätettyä materiaalia		35% production waste / Produktionsavfall / Produktionsavfall / produktionspild / Tuotannon ylijäämää	35% production waste / Produktionsavfall / Produktionsavfall / produktionspild / Tuotannon ylijäämää
Recyclable / Återvinningsbar / Resirkulerbar / Genanvendelsesbar / Kierrätettävyyt		Yes - Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja - Installationsspild / Kyllä - asennus- hukka	Yes - Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja - Installationsspild / Kyllä - asennus- hukka
Plasticizer / Mykner / Blødgører / Pehmitin / Ftalat-innehåll / Ftalat-innhold / Ftalatri/ftalaatit		Ftalat- fri / Ftalaatiton	Ftalat- fri / Ftalaatiton
DoP number		0197-0011-DOP-2017-11	0197-0051-DOP-2018-10

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (05/21). According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com. Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions. Overstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras. (05/21). I enlighet med EU-reglerna nr 305/2011 för CE-märkning finns DoPs tillgängliga på vår hemsida. Tarketts uppdaterade instruktioner för installation och rengöring / underhåll måste följas. Se www.tarkett.se för mer information. Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (05/21). I henhold til EU forordning N° 305/2011 for CE Merking, er DoP'er tilgjengelig på vår hjemmeside. Tarkett's oppdaterte anvisninger for montering og renhold/vedlikehold skal følges. Kontakt Tarkett eller se www.tarkett.no for mer informasjon. Overstående oplysninger kan endres uden varsel yderligere varsel (05/21). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning er ydevededeklarationerne (DoP) tilgængelige på vores hjemmeside www.tarkett.dk. Tarkett's instruktioner vedrørende installation, rengøring og vedligeholdelse skal overholdes. Kontakt Tarkett eller se på www.tarkett.dk for mere information. Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (05/2021). CE-merkintää koskevan Eurooppalaisen asetuksen N° 305/2011 mukaiset suoritusasuimoitukset ovat saatavilla sivuillamme www.tarkett.fi. Tarkettin viimeisimmät asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät nettisivuiltamme. Muista aina noudattaa tuotekohtaisia asennukseen ja hoitoon liittyviä ohjeita.



iD Inspiration 55

iD Inspiration Click Solid 55

iD Inspiration High traffic 70

iD Inspiration Click High Traffic 70

LVT-gulv med TEKTANIUM™

TEKTANIUM™

Vedlikeholds-
anvisning

iD Inspiration

GENERELLE RÅD

- Regelmessig bruk av kombimaskin/børster forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGANDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer uenfra
- Et effektive avskrapingssystem reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med opp til 90%
- "Tre-stegsprinsippet"
- Lengde: 7-8 m ved entré med høy trafikk

BYGGRENGJØRING

Byggrensjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å unngå skader. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer.

OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:

- Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørrpolering:

- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad. Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

DAGLIG RENGJØRING

Tilpasses tilpasses bruk og belastning

Manuelle metoder

- Tørr- eller fuktmopping.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

Maskinelle metoder

- Kombimaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate eller kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

Fort.



PERIODISK RENHOLD

Intervall: Det anbefales 1 gang pr år, men renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer

Maskinell metode:

- Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød / oransje / grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørrpolering:

- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad. Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

FLEKKFJERNING

Flekker av

Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm

Fjernes med

Svakt alkalisk (pH 8, 1-10) rengjøringsmiddel eller Rød sprit. Gni med en hvit nylon duk, ettertørke med rent vann.

Tyggeummi, stearin

Kjøøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8, 1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylon duk og ettertørk med rent vann.