

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU

REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT

N° RA25-0040

**Selon l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la Réaction au Feu
des produits de construction et d'aménagement**
Laboratoire pilote agréé par le ministère de l'intérieur (Arrêté du 05 février 1959 modifié)
*According to the modified Ordinance dated November 21st, 2002 as regards the Reaction to Fire performance
of construction and installation products*
Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 05th, 1959 modified)

Valable 5 ans à compter du 12 mai 2023
Valid 5 years from May 12th, 2023

A la demande de :
Owner:

TARKETT SAS
2 avenue François Sommer
08203 SEDAN
FRANCE

Marque(s) commerciale(s) :
Commercial brand(s):

ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80

Description sommaire :
Brief description:

Revêtement de sol
Floor covering

Date du rapport :
Date of issue:

17 février 2025
February 17th, 2025

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 pages.

This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French version is authentic. It comprises 6 pages.

Rapport de classement / Classification report n° RA25-0040

1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1:2018 standard.

2. Description du produit / Product description

Produit / Product	Revêtement de sol résilient à base de polychlorure de vinyle sur mousse <i>Resilient floor covering made of polyvinyl chloride on foam</i>
Mode de pose <i>Laying mode</i>	Collé (colle acrylique appliqué à raison de 300 g/m²) <i>Glued (acrylic glue applied at a rate of 300 g/m²)</i>
Support / Substrate	Fibres-ciment classé A2 _{fl} -s1 d'épaisseur 8 ± 2 mm <i>A2_{fl}-s1 class fibre-cement with a thickness of 8 ± 2 mm</i>
Support / Substrate	Panneau de particules de bois non ignifugé classé C _{fl} -s1 d'épaisseur 20 ± 2 mm <i>C_{fl}-s1 class non-fire-retarded wood particleboard with a thickness of 20 ± 2 mm</i>

Caractéristiques détaillées du produit / Detailed characteristics of the product:

Nature	Polychlorure de vinyle sur mousse <i>Polyvinyl chloride on foam</i>
Envers / Backside	Polychlorure de vinyle <i>Polyvinyl chloride</i>
Ignifugation / Fire-retarding	Oui / Yes
Masse surfacique nominale totale <i>Overall nominal weight per unit area</i>	2,750 kg/m²
Epaisseur nominale totale <i>Overall nominal thickness</i>	2,15 mm
Epaisseur couche d'usure <i>Wear layer thickness</i>	0,80 mm
Coloris / Colour	Gris / Grey

Rapport de classement / Classification report n° RA25-0040

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement
Test reports and test results in support of this classification

3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of sponsor</i>	Identification de l'essai <i>Test identification</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report No.</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
CSTB	TARKETT SAS 2 avenue François Sommer 08203 SEDAN FRANCE	25-44972	Dossier de reconnaissance de rapport <i>Recognition file report</i>	-
CRET (Centre de Recherches et d'Etudes Techniques du Tapis)	TARKETT SAS 2 avenue François Sommer 08203 SEDAN FRANCE	-	RL 2023/375-1 RL 2023/376-1	NF EN ISO 9239-1:2013
			RL 2023/375-2 RL 2023/376-2	NF EN ISO 11925-2:2020

Rapport de classement / Classification report n° RA25-0040

3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats <i>Results</i>
				Paramètres conformité <i>Compliance parameters</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 15s d'exposition <i>15s surface exposure</i>	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sur support fibres-ciment <i>On fibre-cement substrate</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i> Non enflammé <i>Not ignited</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 15s d'exposition <i>15s surface exposure</i>	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sur support panneau de particules de bois non ignifugé <i>On non-fire-retarded wood particleboard substrate</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i> Non enflammé <i>Not ignited</i>

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats <i>Results</i>
				Paramètres continus Moyennes <i>Continuous parameters Mean values</i>
NF EN ISO 9239-1	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sens transversal / <i>Transversal way</i> Sur support fibres-ciment <i>On fibre-cement substrate</i>	3	Flux énergétique critique (kW/m²) <i>Critical heat flux (kW/m²)</i> Production de fumées (%.min) <i>Smoke (%.min)</i>	8,6 179
	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sens longitudinal / <i>Longitudinal way</i> Sur support fibres-ciment <i>On fibre-cement substrate</i>	1	Flux énergétique critique (kW/m²) <i>Critical heat flux (kW/m²)</i> Production de fumées (%.min) <i>Smoke (%.min)</i>	9,2 158
NF EN ISO 9239-1	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sens transversal / <i>Transversal way</i> Sur support panneau de particules de bois non ignifugé <i>On non-fire-retarded wood particleboard substrate</i>	3	Flux énergétique critique (kW/m²) <i>Critical heat flux (kW/m²)</i> Production de fumées (%.min) <i>Smoke (%.min)</i>	8,1 206
	ACCZENT EXCELLENCE COMPACT + 80 Sens longitudinal / <i>Longitudinal way</i> Sur support panneau de particules de bois non ignifugé <i>On non-fire-retarded wood particleboard substrate</i>	1	Flux énergétique critique (kW/m²) <i>Critical heat flux (kW/m²)</i> Production de fumées (%.min) <i>Smoke (%.min)</i>	8,2 195

Rapport de classement / Classification report n° RA25-0040

4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application

4.1 Référence du classement / Reference of the classification

Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1:2018 standard.

4.2 Classement / Classification

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumées <i>Smoke production</i>
B_{fl}	-	s1

Classement / Classification : B_{fl} - s1

4.3 Domaine d'application / Field of application

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

This classification is valid for the following product parameters:

Nature	Polychlorure de vinyle sur mousse <i>Polyvinyl chloride on foam</i>
Envers / Backside	Polychlorure de vinyle <i>Polyvinyl chloride</i>
Ignifugation / Fire-retarding	Oui / Yes
Masse surfacique nominale totale <i>Overall nominal weight per unit area</i>	2,750 kg/m ²
Epaisseur nominale totale <i>Overall nominal thickness</i>	2,15 mm
Epaisseur couche d'usure <i>Wear layer thickness</i>	0,80 mm
Coloris / Colour	Gris / Grey

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

This classification is valid for the following end use conditions:

Support <i>Substrate</i>	En pose collée (colle acrylique - 300 g/m ²) sur tout panneau en bois (non traité et non revêtu), de masse volumique ≥ 510 kg/m ³ et d'épaisseur ≥ 18 mm ou sur tout support de masse volumique ≥ 1350 kg/m ³ classé A2-s1,d0 ou A1 d'épaisseur ≥ 6 mm <i>Glued (acrylic glue - 300 g/m²) on any wood-based panel (untreated and unfaced) with a density ≥ 510 kg/m³ and a thickness ≥ 18 mm or on any A2-s1,d0 or A1 class substrate with a density ≥ 1350 kg/m³ and a thickness ≥ 6 mm</i>
-----------------------------	--

Rapport de classement / *Classification report* n° RA25-0040

5. Limitations / *Limitations*

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.
The present document does not represent type approval or certification of the product.

Fait à Champs-sur-Marne, le 17 février 2025
Prepared at Champs-sur-Marne, February 17th, 2025

La Référente Technique
Etudes et Essai Feu
Fire Studies and Tests Technical Referent

Fin de rapport / *End of the report*